



Beckers Gulvmaling Tre er en vannfortynnbar gulvmaling av høy kvalitet beregnet på tregulv innendørs.

Gulvmaling Tre inneholder ingen sterke løsningsmidler og er derfor skånsom både for deg som bruker produktet og miljøet.

SÅNN GJØR DU

NYMALING UMALT TREGULV: Vask rent for støv og smuss. Eventuell fiberreisning etter rengjøring slipes ned med fint sandpapir. Kvister behandles med Beckers Kvistlack. Grunn med Beckers Panelgrund for å redusere risikoen for misfarging pga. harpiks. Minst 1 strøk grunning er nødvendig, noen ganger kreves ytterligere et strøk avhenging av underlaget. La grunningen tørke 16 timer og mal deretter gulvet 2 strøk med uforynnet Gulvmaling Tre.

OMMALING AV TIDLIGERE MALTE ELLER LAKKEDE TREGULV: Vask med Beckers Malervask. Puss blanke overflater matte med mellomfint sandpapir. Mal 2 strøk med uforynnet Gulvmaling Tre for best resultat. Gulvet får sin fulle slitestyrke og kan belastes etter 5 døgn.

VIKTIG

Ikke mal på overflater som har lavere temperatur enn +8 °C.

Røres grundig fra bunnen før bruk.

For mer informasjon les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside.

NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

TEKNISK INFORMASJON

| | |
|--|---|
| BINDEMIDDEL | akryat |
| FORTYNNING | skall ej spädas |
| PÅFØRING | pensel eller roller |
| VERKTØY RENGJØRES MED | vatten eller penseltvätt |
| GLANS | halvblank, 35 glansenheter |
| FORBRUK | 6-8m ² /liter |
| MALINGSTEMPERATUR | mellan +8°C och +25°C yttemperatur |
| TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET | klibbfri efter 4 tim, övermålningsbar efter 8 tim, full belastning 5 dygn. |
| VOC | gränsvärde (Kat A/i): 140g/l 2010 Produktets VOC: <140g/l |

TÅLER IKKE FROST