

# Isolermaling



*Hindrer gjennomslag fra nikotin, sot og vannskader  
Grunning og toppstrøk i ett.  
Overmalbar*

Grunning og toppstrøk i ett. Beckers Isolermaling er en hel matt grunning og dekkmaling (toppstrøk) for vegger og tak innendørs. Malingen bidrar til å hindre gjennomslag av nikotin-, brann-, sot- og vannskader. Dessuten dekker malingen visse typer tusj og pennemerker.

## Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

FORBRUK  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Hel matt

VERKTØY  
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR  
Mellom +10°C to ca. +25°C Overflate temperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL  
Alkyd

For siste versjon: [www.beckers.no](http://www.beckers.no)



Oppbevares frostfritt

## Forberedelse av overflaten

Forsikre deg om at underlaget er rent, tørt og bæredyktig, og fritt for støv. Tapet skal være godt festet til underlaget. Fete overflater skal vaskes med Beckers Malervask.

## Påføring

Mal 2 ganger med 6 timers tørketid mellom strøkene. Ekstra tørketid bidrar til bedre feste.

Bruk rulle, sprøyte eller pensel.

Beckers Isolermaling kan grunnes og ferdigmales primært på tak, men også på vegg i enkelte rom.

Ønskes en annen farge, glans eller en mer holdbar flate, kan den overmales med alle vanntynnbar vegg- og takmalinger fra Beckers.

## Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## Viktig

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 10 ° C. Produktet kan brytes med maksimalt 6% Avatint-bekkepasta.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark, brosjyrer og nettsted

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*