



Microbinder er en vanntynnbar støvbinder og plastgrunning til grunning av mineralske overflater innendørs og utendørs av betong, murpuss, lettbetong, sandsparklede overflater og gipskartong. Microbinder er alkalibestandig, diffusjonsåpen, har god inntrengingsevne og misfarger ikke overflaten. Microbinder avgir ingen brannfarlige gasser, er ikke alkalisk og skader ikke hud, glass eller metall.

#### SÅNN GJØR DU

**FORBEHANDLING:** Overflaten må være tørr og bæredyktig og skal rengjøres for løstsittende partikler før påføring.

**BEHANDLING:** Microbinder kan påføres med rull eller pensel. Fortynning avhenger av overflatens sugsevne, men maks 50 %.

#### VIKTIG

OBS! Bør ikke brukes på sterkere betong enn K350.

OBS! Bør ikke brukes ved en overflatetemperatur under +5 °C.

For mer informasjon, les våre arbeidsråd, brosjyrer og hjemmeside

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig av malingen fra verktøyet før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Det samme gjelder tom emballasje.

#### TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	Sampolymer
FORTYNNING	Vann, skal normalt ikke fortynnes
VERKTØY	Pensel, rull el. sprøyte
VERKTØY RENGJØRES MED	Vann
MATERIALFORBRUK	Ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter
MALINGSTEMPERATUR	Mellom +5 °C til +25 °C i overflatetemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 %	Ca. 2 timer
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	Grenseverdi (kat. A/h): 30 g/l 2010)Produktets VOC: < 30 g/l

#### TÅLER IKKE FROST