

Mauring

Injeksjon / tetting

PRODUKTBESKRIVELSE

Mauring er en mauring-masse for tetting av fjell. Den benyttes ved store utganger i grøvre sprekker, knusningssoner og rundt pakninger på injeksjonsrør. Den er sammensatt av sementer, hurtigbindende og tettende tilsetningsstoffer, samt grove, lette korn opptil 4 mm.

BRUKSOMRÅDE

De grove kornene setter seg av i sprekker, tetter disse og stanser utganger i og bak stoffen, rundt pakninger osv.

Etter å ha bygget opp en front og trykk med **Mauring** fortsetter injeksjonen. Er det frittgående sprekker eller knusningssoner så store at også **Mauring** kommer ut igjen, må disse tettes utvendig med **Rapp**.

Bindetiden for **Mauring** er noe raskere enn vanlig sement, men avgjørende for rask fremdrift er at den påfølgende injeksjon avsluttes med **Cemsil**.

BRUKSANVISNING

Mauring tilsettes kun vann og blandes fortrinnsvis til så stiv masse som mulig. Avhengig av utstyret betyr dette fra 20 – 40 liter vann pr. sekk á 25 kg **Mauring**. Bindetiden for **Mauring** er avhengig av vanntilsetningen. Ved de laveste vanntilsetninger, 20 liter pr. sekk, er brukstiden 30 – 35 min. ved +15°C i massen. Lavere temperatur forlenger, og høyere forkorter brukstiden.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som ansees akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materialforbruk:

1 kg Mauring gir ca. 1 liter masse.

Emballasje:

Sekker á 25 kg, 32 sekker pr. Europall (800 kg) med krympeplast.

Lagring:

Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 måneder.

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

