

Størkningsretarderende tilsetningsstoff

BRUKSOMRÅDE

Mapetard® SD-2000 utsetter størkning og herding av betong og mørtel. Betongen beholder gode støpelighetsegenskaper over lang tid.

EGENSKAPER

Med **Mapetard® SD-2000** i betongen vil man kunne utsette størkning og herding fra noen timer til flere døgn.

Mapetard® SD-2000 kan brukes til betong som skal tilpasses lang transport, eller til andre oppgaver der en må lagre ferdigbetong over et lengre tidsrom.

Produktet er spesielt egnet for sprøytebetongprosjekter der det kan gå lang tid fra blanding til betongen blir forbrukt. Virkningen av **Mapetard® SD-2000** blir effektivt nøytralisert av Rescon Mapeis akseleratorer.

Med bruk av **Mapetard® SD-2000** kan man produsere tørrsprøtemørtel med fuktig tilslag, som tåler å lagres over tid uten at massen herder.

DOSERING

Mapetard® SD-2000 doseres fra 0,1-2,0% av sementmengden, alt etter ønsket retardering.

Prøveblandinger bør gjennomføres fordi sement, betongkvalitet og andre tilsetninger vil innvirke på virkningsgraden.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapetard® SD-2000 tilsettes med blandevannet direkte i blanderen.

Mapetard® SD-2000 SKAL IKKE TILSETTES FORSINKET, da dette kan gi ekstra lange og varierende avbindingstider.

EMBALLASJE

Mapetard® SD-2000 leveres i 25 liters kanner, 200 liters fat, 1000 liters containere og i bulk. Produktet må oppbevares frostfritt, og er holdbart i minst ett år i lukket emballasje.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget HMS-datablad. HMS-databladene finnes på www.resconmapei.com.



CE

1274
03
1274 - CPD - 702
EN-934-2:T 8

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i



MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Rescon Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Produktspesifikasjoner:	
Form:	Væske
Farge:	Gulbrun
Viskositet:	Lettflytende; < mPa · s
Tørrestoffinnhold, %:	15,0 ± 1,0
Spesifikk vekt, g/cm ³ :	1,10 +0,0 2
pH-verdi:	7 ± 1
Kloridinnhold, %:	< 1,0
Alkaliinnhold (Na ₂ O-ekvivalent), %:	< 13

Produsent:

Rescon Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@resconmapei.no
www.resconmapei.com

Rescon Mapei AS
et selskap i

