



**MAPEI**

# Malech

Vannbasert akryl primer

**PERFEKT RESULTAT**

**HEFT FORBEDRER**

## BRUKSOMRÅDE

**Malech** brukes generelt som primer på veggflater (f.eks. betong og sementbasert reparasjonsmørtel) før påføring av overflateprodukter i **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien for å tilpasse underlagets absorberingsevne og som heft forbedrer.

**Malech** kan også brukes i **Aquaflex System** (lagerføres ikke i Norden) for permanent innkapsling av asbest før belegging med **Aquaflex**.

## Eksempler på bruk

Som primer på godt herdet, gammel eller ny murpuss, såfremt disse ikke er skadet, før det males med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.

Som primer på gammel maling, selv om denne kitter noe på overflaten, før det males med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.

Fordi **Malech** er luktfri kan den brukes som primer på overflater som må behandles i lukkede eller dårlig ventilerte rom, før overmaling med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.

## TEKNISKE OPPLYSNINGER

**Malech** er en mikronisert akrylharpiksbasert primer i vanddispersjon, som bedre trenger inn i underlaget enn tradisjonelle vannbaserte primere.

**Malech** er luktfri og løsemiddelfri, og kan dermed brukes i lukkede eller dårlig ventilerte omgivelser.



TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
<b>PRODUKTIDENTITET</b>	
<b>Konsistens:</b>	flytende væske
<b>Farge:</b>	transparent
<b>Densitet (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,01
<b>Viskositet +20°C (mPa-s):</b>	20 (# 1 - 100 rpm)
<b>Tørrestoffinnhold (%):</b>	15
<b>ANVENDELSESDATA</b>	
<b>Tørketid:</b>	24 timer v/ +20°C
<b>Ventetid før overmaling:</b>	24 timer ved +20°C
<b>Arbeidstemperatur:</b>	fra +5°C til +35°C

**Malechs** formulering sikrer støvbinding på overflater som skal behandles. Pga. dyp inntrengning reduserer **Malech** faren for saltutslag på overflaten.

#### ANBEFALINGER

- Bruk ikke **Malech** på metallflater.
- Påfør ikke **Malech** på fuktige flater.
- Bruk ikke **Malech** ved temperaturer lavere enn +10°C.

#### BRUKSANVISNING

##### Klargjøring av underlaget

Underlaget som skal behandles må være rengjort, fullstendig herdet, fast og tørt. Før belegging må overflaten være fri for olje, fett og løse partikler. Porøse områder må tettes og ujevne underlag må avrettes.

##### Klargjøring av produktet

**Malech** er klar til bruk.

Fortynning med opp til 50% vann anbefales for å unngå forglassing av ikke-absorberende underlag.

##### Påføring

Produktet røres om før bruk og påføres med kost, rulle eller sprøyte (luftfri).

Må ikke utsettes for regn de første 12 timer.

**Malech** kan overmales etter 24 timer avhengig av omgivelsestemperatur og fuktighet.

#### Rengjøring

Kost, rulle og sprøyteutstyr (luftfri) kan vaskes med vann før **Malech** tørker.

#### FORBRUK

100-150 g/m<sup>2</sup> avhengig av underlagets porøsitet.

#### EMBALLASJE

10 kg kanne.

#### LAGRING

**Malech** er holdbar i 24 måneder, lagret tørt, i original emballasje og ved temperaturer mellom +5°C og +30°C.

#### SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

**Malech** er ikke merkepliktig ihht. dagens regelverk. Det er likevel å anbefale at man benytter hansker, vernebriller og tar vanlige forholdsregler som gjelder for håndtering av kjemikalier.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst

se vår siste utgave av sikkerhetsdatablad for produktene.

PRODUKT FOR PROFESSJONELT BRUK.

#### **MERK**

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv*

*ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.*

**Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**

**Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på våre hjemmesider [www.mapei.no](http://www.mapei.no) eller [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



# Malech



BUILDING THE FUTURE

543-10-2013

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.  
Overtrødelse kan føre til rettsforfølgelse

(N) A.G. BETA