



# Mapequick 34

## Akselerator for sprøytebetong



### PRODUKTBeskrivelse

Mapequick 34 er en lettflytende alkalisk akselerator for sprøytebetong.

### BRUKSOMRÅDE

Benyttes i sprøytebetong i forbindelse med sikringsarbeider. Mapequick 34 gir hurtig størkning i mørtel og betong

### TEKNISKE EGENSKAPER

Mapequick 34 gir rask til momentan avbinding. Reaksjonshastigheten er avhengig av dosering.

Mapequick 34 er basert på natriumsilikat. Fastheten etter kort tid økes, men overdosering vil kunne redusere slutfastheten.

### ANBEFALINGER

Mapequick 34 kan anvendes for både tørr- og våtsprøyting. Akseleratoren tilsettes gjennom egnet munnstykke.

### DOSERING

Normal dosering er 4 – 8 % av sementvekt.

### EMBALLASJE

Mapequick 34 leveres i 200 liters plastfat, 1000 liters IBC eller bulk.

### LAGRING

Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 måneder.

### SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Mapequick AF-34 inneholder natriumsilikat som kan irritere huden, øynene og luftveiene. Ved bruk av produktet anbefaler vi å bruke verneklær, vernehansker og vernebriller samt arbeide i godt ventilerte områder. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk ånderettsvern. Dersom man får produktet i øyne eller på huden, skylld straks med store mengder vann og søk medisinsk hjelp. Ved ubehag, kontakt lege.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av sikkerhetsdatablad for produktene.

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

### MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### PRODUKTBESKRIVELSE

Form:	væske/suspensjon
Farge:	transparent
Tyngdetetthet (ISO 758) kg/cm <sup>3</sup> :	1340 ± 10
Tørrestoffinnhold (EN 480/8) (%):	45 ± 2
pH (ISO 4316):	11,5 ± 1,0
Klorid løselig i vann iht EN 480-10 (%):	≤ 0,1
Alkaliinnhold (Na <sub>2</sub> O tilsvarende) iht. EN 480-12 (%):	≤ 9
Klorid løselig i vann iht EN 480-10 (%):	≤ 0,1
Viskositet (cp):	< 50

**Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



[www.utt-mapei.com](http://www.utt-mapei.com)



BUILDING THE FUTURE