



Mapecure CCI-2000 N

Herdemembran for tilsetning i betong - internal curing

ANVENDELSESOMRÅDE

Mapecure CCI-2000 N er en herdemembran som blandes inn i betong og mørtel.

EGENSKAPER

Mapecure CCI-2000 N tilsettes betongen under blanding og produktet fordeler seg jevnt i betongen. Videre vil **Mapecure CCI-2000 N** sørge for redusert fordampning og oppsprekking den første tiden etter støping.

Mapecure CCI-2000 N blir dermed en enkel og kostnadseffektiv etterbehandling av betong som virker fra det tidspunktet betongen er støpt.

Mapecure CCI-2000 N vil ikke danne en diffusjonstett membran, men hindrer avdampning fra betongoverflaten, særlig i løpet av de første kritiske timene etter utstøpning og før betongen setter seg. Dermed unngås og reduseres faren for dannelse av riss og oppsprekking.

Dersom betongen senere skal overflatebehandles bør det gjøres tester/undersøkelser for å kartlegge om **Mapecure CCI-2000 N** reduserer heft.

DOSERING

Normal dosering ligger i intervallet 1,0 - 2,0 % av sementvekt. **Mapecure CCI-2000 N** tilsettes betong under blanding, etter at vann og tilsetningsstoffer er tilsatt.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Mapecure CCI-2000 N lar seg kombinere med andre tilsetningsstoffer fra Mapei. Over tid vil ikke produktet være stabilt, men kan skille seg noe. Det er da viktig å røre opp produktet, slik at det igjen blir homogent, før det benyttes.

EMBALLASJE

Mapecure CCI-2000 N levers i 25 liters kanne, 200 liters fat, 1000 liters IBC-container og tank.

LAGRING

Produktet må oppbevares ved temperaturer mellom +8°C og +35°C. I lukket emballasje bevarer produktet sine egenskaper i minst 12 måneder. Forsiktig omrøring før bruk anbefales. Hvis produktet utsettes for direkte sollys, kan det føre til variasjoner i fargetonen uten at dette påvirker egenskapene til produktet.

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTBESKRIVELSE

Form:	væske
Farge:	hvit
Viskositet:	lettflytende
Tørrestoffinnhold, vekt-%:	18.5 + 1.5
Spesifikk vekt, g/cm ³ :	0.98 ± 0.02
pH-verdi:	9.0 ± 1
Kloridinnhold, %:	< 0.05
Lagring:	Lagret frostfritt og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 månedene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Mapecure CCI-2000 N er ikke merkepliktig etter dagens regelverk når det gjelder tilsetningsstoffer. Det er likevel å anbefale at man benytter hansker, vernebriller og å ta vanlige forholdsregler som gjelder for håndtering av kjemikalier.

For ytterligere og fullstendig informasjon vedrørende sikker håndtering av vårt produkt, vennligst se sikkerhetsdatabladet som du finner på www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og fra www.mapei.no eller www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE