

# DERBICOAT® NT

- DERBICOAT NT er et asfaltbasert underlag som basert på resirkulerte materialer.
- I kombinasjon med DERBIBOND NT og DERBIGUM NT oppnår man markedets mest miljøvennlige asfaltbaserte to-lags tekking.
- DERBICOAT NT består av inntil 30% resirkulert asfalt. Den spesifikke blandingen sammen med polymerer gir eksepsjonelt varige karakteristikk, teknisk så vel som bærekraftig.
- DERBICOAT NT har en komposittarmering av glassfiber og polyeseter som gjør den spesielt sterk.



## Teknisk karakteristikk

Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 125	°C
Kuldemykhet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Strekkfasthet L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	650/450	N/50mm
Forlengelse ved brudd L x T	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,5	%
Rivestyrke L x T	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N/50mm
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	MLV	40000	μ

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value) MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

## Økologiske fordeler

- i overensstemmelse med ISO standard 14040 (Livssyklusanalyse)
- Klimaforandring 1,8 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> eller 20% mindre sammenlignet med tradisjonelle asfaltbaserte underlag. (Verdiene er i overensstemmelse med ISO standard 14040 og godkjent av Ecobilan) (Rapport tilgjengelig på forespørsel).
- Totalt forbruk energi\* 79 M J/m<sup>2</sup> eller 30% mindre sammenlignet med tradisjonelle asfaltbaserte underlag.
- Resirkulering: Denne membranen er 100% resirkulerbar.

## Spesiell karakteristik

- DERBICOAT NT er et kvalitetsprodukt som kan benyttes på flate så vel som på skrå tak.
- DERBICOAT NT kan benyttes som dampsperre på de fleste underlag.
- DERBICOAT NT kan festes mekanisk, sveises til underlaget eller limes til egnet underlag med kaldkleber. DERBIBOND NT (maks. 8° helning).
- DERBICOAT NT er å anbefale der høy rivestyrke er påkrevd.

## Produktpresentasjon

Tykkelse	EN1849-1	MDV(±0.2)	2,5	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Areal pr. rull		MLV	8	m <sup>2</sup>
Rullvekt		MDV (± 2)	23	kg
Antall ruller pr. pall			36	

## Lagring

- Rullene må transporteres og lagres stående på paller, opp fra bakken.



Dette dokumentet erstatter alle tidligere utsendte produktblad. I sine bestrebelses på å forbedre produkter og materialer forbeholder produsenten seg retten til, når som helst, å endre disse. - 22/02/2022



**DERBIGUM NORGE AS**  
Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss  
Tel : 73 82 16 20  
Foretaksreg NO 933 583 163  
E-mail: infono@derbigum.com