

TEKNISK DATABLAD - LIM TIL BETONGKON



Beskrivelse og funksjon

Limet er klart til bruk, og spesialtilpasset til bruk ved liming av Betongkon.

Limet er holdbart i spannet i årevis, så lenge lokket er skikkelig påsatt.

Termiske egenskaper:

Limet blir tykflytende ved lave temperaturer, og svært lettflytende ved temperaturer over 50°C.

Limet er ikke brannfarlig.

Limet har svært god resistens mot alkalier og en viss resistens mot fortynnede syrer. Limet har dårlig resistens mot ufortynnede syrer.

Limet hefter også mot polystyren (Isopor), og kan også brukes til å lime materialet.

Forbruk:

Ca 350 betongkoner per spann a 14 kg.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares i temperatur over -15°C.

Montering

Det er ikke nødvendig å røre i limet før bruk.

Dypp Betongkon ned i limet og press betongkon inn i hull samtidig som den roteres. Limet starter å herde etter 20-30 minutter.

Unngå å la lokket være åpent i mer enn 10 minutter uten at det arbeides.

Limet får best vedheft ved montering over 0°C.

Limet tåler frost ned til -15°C. Dersom det er frosset, varm opp sakte i romtemperatur og rør forsiktig.

Limet har full styrke etter ca 4 uker, avhengig av temperatur i omgivelsene.

Pakning, Spann

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
10255	Lim til Betongkon	14 kg

Sikkerhetsdatablad

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER