

Produktdatablad

Flügger Epoxy Gulvmaling 2K, komp. A

Flügger Floor Paint er gulvmalinger til betong- og tregulv. Produktene kombinerer enkel bruk, slitestyrke, vaskbarhet og finish.

Produktbeskrivelse: Flügger Epoxy Gulvmaling 2K.

Blank, ekstra slitesterk overflate. Anbefales for lokaler med høye funksjonskrav, hvor det er lett trafikk, bruksbetinget slitasje, kjemikaliepåvirkning og noe tilsmussing.

Tåler kraftig rengjøring med vann, maskiner og rengjøringsmidler.

- Ekstra slitesterk overflate
- Diffusjonsåpen
- Kjemisk resistent

Produktanvendning

Gulv i forretningslokaler, institusjoner, lett industri, butikker, klinikker, kjøkkener på institusjon, trappeoppganger og trapper.

Underlag: Må være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

Sementslam fjernes ved diamantsliping. Fjern løst materiale og maling ved sliping og rengjøring. Fjern skitt, smuss, fett, voks, såperester og avsmittende materiale ved Fluren 37. Harde, glatte underlag mattslipes.

Betongskader utbedres med betong. Sprekker, ujevnheter og hull sparkles med epoxysparkel. Sugende og porøse underlag grunnes med Epoxy gulvmaling fortynnet med 20 % vann. Best holdbarhet oppnås med 2 behandlinger. Hvis man venter mer enn 24 timer mellom strøkene må det først mattslipes. Enkelte farger krever ekstra behandling.

Påføring

Pensel eller rulle. Blandingsforhold: Hele komponent A (base) blandes med hele komponent B (harder) etterfulgt av grundig omrøring. Blandes med maskin ved lav omdreining i 4-5 minutter hvis beholderen er større enn 1 liter.

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish. Påfør vått-i-vått, avslutt ved å påføre i samme retning. Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater. Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik. Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensasjon må forebygges under tørking/herding. Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall. Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding. Utfør alltid en prøvebehandling for en sjekk og aksept av vedheft og resultat.

OBS

Ikke belast overflaten på noe vis før malingen er gjennomherdet. Epoksymaling blir matt ved påvirkning av sollys. Lyse nyanser gulner over tid.

Yteevnedeklarasjon er tilgjengelig på "www.gm.flugger.com/DOPfiles/NO/"

Tekniske data

Type:	2-komponent vannholdig epoksy gulvmaling
Egenvekt:	1,20 kg/liter
Glans:	80, blank
Tørrestoff:	Vekt%: 53 Vol%: 46
Forbruk:	Ca. 8 m ² /liter - brukstid: 2 timer
Påføringstemp.:	Min. +10°C under påføring og tørking/herding
	Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Herdetid: 10 timer
	Gjenbehandlingstør: 10-24 timer
	Gjennomherdet: 5-7 døgn
Slitestyrke/Taber abrasion ASTM D4060 (jo lavere index, høyere slitestyrke)	Abrasion Resistance Index: 45
Emisjonsdata:	Jfr. EN 16000-9:2006: < 10 µg/m ² h etter 28 døgn
Fortynning og rengjøring av verktøy osv: Vann	
Oppbevaring av uåpnede/åpnede beholdere: Kjølig, frostfritt og tett lukket	
Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.	

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.
 Produkt: FL00R-EP Produktbeporntno@flugger.no Mail: 2019, erstattet 21. mars, 2019

