

AQUADERE TP

Beskrivelse

Kaldt påført, løsningsmiddelfri primer bestående av vann og elastomerbitumen.

Brukes som impregnering på underlag av betong, metall eller tre, for å sikre god adhesjon ved sveising av bitumenøse tetningssjikt.

Anbefales til anleggsarbeid, for eksempel broer og parkeringsplasser, og som primer før sveising av bitumenøse tetningssjikt fra CIVIL ROCK-sortimentet.

Sammensetning

Sammensetning	elastomerbitumen og vann
Tørketid*	5 min. til 3 timer
Forbruk (l/m ²)	0,20 - 0,35
Påføringstemperatur (°C)	+5 / +30

* Avhenger av temperatur, relativ fuktighet, lagtykkelse etc.

Emballasje og oppbevaring

25-litersboks

Kan oppbevares i 12 måneder i godt lukket originalforpakning. Oppbevares frostfritt og beskyttet mot sollys ved en temperatur mellom +5 °C og +35 °C.

Bruksanvisning

Produktet homogeniseres før bruk.

Påføres med børste, rull eller gummiskrape på et tørt, støv- og fettfritt underlag.

La tørke helt før tetningssjiktet påføres.

Verktøyet skal være fritt for smuss og løsemiddelrester for å unngå at blandingen skiller seg.

Se etiketten for ytterligere informasjon.

Rengjøring av verktøy:

- bruk vann dersom produktet fortsatt er vått
- dersom produktet har tørket, brukes petroleumsbasert løsemiddel (malingstynner e.l.)

Spesifikk informasjon

Hygiene, helse og miljø

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

Kvalitet, miljø og sikkerhet

SOPREMA verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengige kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene **EN ISO 9001** og **EN ISO 14001**.