



Lithurin® Seal

Lithurin® SEAL är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan (dammbindning). Lithurin® SEAL är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® SEAL tränger in och förseglar ytan jämnt i betongen, vilket ger minskad friktion. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. Applikationen är delvis vätskeavvisande, underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® SEAL är emissionstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Försegling av betongytor inomhus.
- Dammbindare. Lägre friktion och högre slitstyrka.
- Lithurin® SEAL i kombination med Lithurin® HARD ökar slitstyrka upp till 20 ggr.

Miljöfördelar Lithurin® Seal

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Seal

- Maximal försegling.
- Begränsar inträngning av vätska.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 40 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.

Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- Fin mopp "Lindec mopp".

Krav för behandling med Lithurin® Seal

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

Art. nr. 1105-S

Instruktioner för Lithurin® SEAL inomhus

1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en LC applikator.
2. Lithurin® SEAL skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka.
3. Moppa av ytan med en fin mopp.
4. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
5. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
6. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas noggrant.
7. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m².



ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.