

FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

KRYSSFINER BJERK RU

PRODUKT BESKRIVELSE

Kryssfiner produsert av Russisk bjerk. Platene er limt med vannfast lim(WPB) Som tilfredsstillter kravene i EN 314-2 Klasse 3. Imidlertid er platene i størrelse 1525x1525mm, i tykkelsene 4-12 mm og største er 12x2440mm limt med MR-lim (Moisture Resistant). Densiteten er ca. 620 kg/m³ og platene har en ytterfiner som tilsvarer gradering B/BB eller BB/BB. Fuktinnholdet i platene er 5-12% RF.

EGENSKAPER

Bjerk er stabilt treslag som gir kryssfiner i høy kvalitet. Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved betydelige variasjoner i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kurer seg noe. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet skal vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene behandles og vedlikeholdes med intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med bruk av beis være årlig, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med hyppig vedlikehold på kantene fordi her er det størst fare for inntrenging av fuktighet, og det vil kunne medføre skader på produktet.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE

Importør: Byggform AS
Telefon: 31289270

Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad.