

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Hammerite Direct to Galvanized



Produsent

AKZO NOBEL Coatings AS

Postboks 565

1411 Kolbotn

Produktnavn:

Direct to Galvanized

Bindemiddel:

Alkydharts

Tynningsmiddel:

Lavaromat Whitespirit

Bruksområde

Hammerite Direct to Galvanized er grunning og toppstrøksmaling i ett. Er spesielt egnet til metaller som ikke ruster, slik som rustfritt stål, aluminium, kobber, messing og zink /galvanisert.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over 0°C.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Ved daglig renhold skal temperaturen på vaskevannet ikke overstige 40°C. Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Produktet tåler stor renholdsbelastning avhengig av antall strøk.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : (ikke oppgitt)

26 uker : (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Alkydbasert

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 02 (maling og lakk uten halogenerte løsemidler). Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.