

TINOVA VINDUSMALING

Tinova Vindusmaling er beregnet for maling av vinduer og andre trekonstruksjoner utendørs. Tinova Vindusmaling er spesielt egnet for ommaling av industrialte vinduer.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Stryk hele konstruksjonen med Tinova V Tregrunn. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Vindusmaling. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og grunnes med Tinova V Tregrunn og ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Vindusmaling. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Vindusmaling. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5 ° C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Emballasjestørrelser: 1L./2,5L.

Produktegenskaper

Tørketid	8 timer
Antall strøk	2 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Med White Spirit

Flyter godt ut
Gir en jevn overflate