

# Tinova Excellent Exterior

Januar 2021



## Produktbeskrivelse

Nordsjö Tinova Excellent Exterior er en heldekkende hybridmaling. Det er en dekkende akrylat/alkyd maling som framhever trestrukturen. Om malingen blir brukt og vedlikeholdt etter anvisningen for nytt/ubehandlet tre kan Tinova Excellent Exterior beskytte mot vær og vind inntil 14 år. Tinova Excellent Exterior kan med fordel brukes på industrigrunnet panel med ett mellomstrøk

## Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16 % vekt), rent, tørt, fast og bæredyktig og være fri for begroinger. Glatte høvlrede flater bør ruffses opp med et sandpapir og skarpe kanter rundes av.

## Nytt/ubehandlet tre

Impregnere først med Tinova Wood Base Oil BPR. Grunn 1 gang med Tinova Primer Exterior og mal 2 ganger med Tinova Excellent Exterior.

## Tidligere behandlet tre

Malte/Beisede flater vaskes og etterskylles med Original Husvask konsentrert. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke/harde flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil BPR og grunnes 1 gang med Tinova Primer Exterior. Ferdig males 2 ganger med Tinova Excellent Exterior.

## Industrigrunnet og mellomstrøk på paneler

Grunnet panel males 2 ganger med Tinova Excellent Exterior. Grunnmalt og 1 mellomstrøk males 1-2 ganger med Tinova Excellent Exterior.

## Øvrig

Rør godt om i spannet før arbeide begynner. Mal ikke i direkte sollys, eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene.

Se: [www.tomtoegtort.no](http://www.tomtoegtort.no)

### Teknisk data

**Bruksområde:** Utendørs

**Bindemiddel:** Akryl/Alkyd

**Glans:** 25

**Støvtørr:** +23°C 50 % RF: 1 time,

**Overmalbar** +23°C 50 % RF: 4 timer

**Luft/temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet** RF: 40-80 % RF(65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 4-6 m<sup>2</sup>/liter ved nymaling

**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter ved ommaling

**Emballasje:** 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter

**Baser:** BW, BC, 334 Rød, 337 Black

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 20 g/l.

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående

etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes i

avløpet men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies