

# Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40

September 2021



## Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 er en halvblank vannbasert maling til treverk som gir en sterk og hard overflate. Innendørs maling til dører, karmen, lister, samt rustbeskyttende metall- og ståldetaljer.

- Gir en dekkende og fyldig finish
- Lett å påføre
- Vaskbar
- Miljømerket

## Behandling

Ved nymaling av ubehandlet treverk innendørs, skal først kvister isoleres med kvistlakk. Grunn deretter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Sparkling ved behov. Ferdigmal 2 strøk med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Ved ommaling skal malt treverk vaskes og mattslipes. Sparkle ved behov. Grunn med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Ferdigmal 2 strøk med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Mal aldri når temperaturen er under +5 °C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)



### Teknisk data

**Glans:** 40

**Tørketid:** +23 °C 50 % RF: Gjennomtørr 2 time, overmalbar 12 timer **Luft/temp:** Min +5 °C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte

**Forbruk:** 8-10 m<sup>2</sup>/l

**Emballasje:** 2,5 og 10 liter

**Base:** BW og BC

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

**VOC:** (kat.A/d)130g/l Inneh. maks 90g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies