

FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

FILMBELAGT KRYSSFINER COMBI CN

PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av bjerk og poppel, belagt med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk brun, og filmtykkelsen er standard 120gr/m². Leveres normalt i tykkelse fra 6mm til 18mm, i formatene 1200x2400mm og 1500x750mm. Andre formater og tykkelser kan leveres. Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling.

Densiteten på filmbelagt bjerk/poppel kryssfiner er 600-650 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platene har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/I, slik at filmen får en glatt overflate. Fukttinnholdet i platene er 10-12 % RF.

EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kurer seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har aklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er stor. Det er også viktig å kant forsegle der platene kappes. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: Byggform as

Org.nr: 952 415 603

Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad

Telefon: 31 28 92 70 Tele fax: 31 28 92 99 E-post: post@byggform.no