

# Professional Allroundsparkel

Desember 2015



CE

Professional Allroundsparkel er en lettsparkel med høy fyllegenskap

spesielt utviklet for ilegging av papirremse/skjøtesparkling på gipsplater.

Egnet for skjøt og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter og tidligere malte mattslipede overflater innendørs i tørre rom mm.

Oppbevares frostfritt

Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5° grader

## Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk.

Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig værneutstyr. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spenn godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke helles ut i avløpet men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Bruksområde: Innendørs  
Bindemiddel: Sampolymerlatex  
Korning: Max 0,16mm  
Densitet: 1.3  
Tørketid 23 grader 50% RF: 4 timer, avhengig av tykkelse  
Fyllegenskap: ca 4mm  
Luft/temp: Min +5° grader  
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)  
Fortynning: Vann  
Verktøy: Sparkel  
Slipbarhet: Lettslipt  
Kulør: gråtonet  
Emballasje: 10 Liter  
Rengjøring: Såpevann  
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se

[www.nordicecolabel.org](http://www.nordicecolabel.org)



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.