

Professional P6

Januar 2016



Produktegenskaper

Professional P6 er en silkematt vanntynnet, slitesterk, lett diffusjonsåpen akryl veggmalning som brukes på puss, betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov.

For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater cementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmat 2 ganger med Professional P6.

Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmat 1-2 strøk med Professional P6.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5 grader.

Helse og Miljø

Malingskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.

Bruk passende personlig værneutstyr ved dårlig ventilasjon.

Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes i avløpet men leveres til miljøstasjon.

Tomemballasje leveres for gjenvinning.



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Silkematt 6

Tørketid: 23 grader 50%RF: Gjennomtør 2 timer,

overmalbar 6 timer

Luft/temp: Min +5° grader

Luftfuktighet RF: 40-80%RF(65%RF Optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 2,5 liter, 10 liter

Baser: BW, BM, BC, S0502-Y og S0500-N

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.