



# Nordsjö Professional

## Maskinsparkel

### Produktegenskaper

Nordsjö Professional Maskinsparkel er en høytfullende lettsparkel spesielt utviklet for effektivt bruk i bazzoka, sparkelboks og høytrykksprøyte. Professional Maskinsparkel er egnet for flekk-, skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter i tørre rom mm.

Ved bredsparkling anbefales en total lagtykkelse på maks 3 mm. Fyllingskapasiteten for enkelthull og ujevnheter er høyere, opptil 4 mm. Professional Maskinsparkel også egnet til illegging av papirremse.

### Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nordsjö Professional Maskinsparkel er godt egnet til sprøytesparkling. Ved sliping anbefales vernebriller og støvmaske. Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5 °C.

### Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring, omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



CE

#### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Sampolymerlatex

**Korning:** Max 0,10 mm

**Densitet:** 1.0

**Tørketid:** +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse

**Fyllegenskap:** ca 4 mm

**Luft/temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Slipbarhet:** Lettslipt

**Verktøy:** Rull, Bazzoka, Sparkelboks og Sprøyte

**Kulør:** Gråtonet

**Emballasje:** 15 liter

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevaring:** Frostfritt

Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824

Rev. November 2022

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies