

Woodify AS

Konstruksjonsvirke 0502

## Brannpanel Konstruksjon / Brannimpregnert konstruksjonsvirke

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Brannpanel Konstruksjon produseres av høvlet trevirke med gran eller furu som råstoff, og leveres med avrundede, rette eller skråskårede kanter. Brannpanel Konstruksjon sorteres i hållfasthetsklasser: Uspesifisert (lekter, sløyfer etc.), C14, C18, C24, C30 (konstruksjonsvirke). Konstruksjonsklass skal tydelig fremkomme på hver enkelt planke sammen med NS-merket.

Brannpanel Konstruksjon bestilles i faste lengder. Normalt leveres virket i 30cm-intervall men kan også leveres kappet i ønsket lengde.

Brannpanel Konstruksjon er høvlet trevirke som gjennomgått en kontrollert vakuum- og trykkimpregnering med brannbeskyttelsesmiddel utført av Woodsafe Timber Protection AB.



**NOBB varenummer:** Modulnr: 0502190, 0502390,

**Dimensjon:**

**Farge:**

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

N/A

#### Ettersyn/kontroll

Brannpanel Konstruksjon bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

**Brannpanel Konstruksjon / Brannimpregnert konstruksjonsvirke****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. Egenskaper ved brannpåkjenning varer ut materialets levetid.

**Garanti og vilkår**

-

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

**Renholdsvennlighet**

-

**Øvrige opplysninger**

Oppbevaring av Brannpanel Konstruksjon før montasje:

Brannpanel konstruksjon skal ikke utsettes for fukt før montasje. Trevirket må lagres på tørt underlag, godt beskyttet fra direkte sollys, regn og smuss fra byggeplass. Om Brannpanel Konstruksjon utsettes for et klima hvor tre-fuktigheten overstiger 20% over lengere tid, kan det utvikles muggsopp på overflaten.

Bearbeidelse av Brannpanel Konstruksjon:

Brannpanel Konstruksjon kan kappes, tilpasses på mål, kløyves, borres, lettere fiberslipning. Trevirket kan derimot ikke kløyves, for så å montere den kløyvde overflate ut mot eventuell brannkilde.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Woodify AS
<b>Postadresse</b>	Strandveien 39-41
<b>Postnr. og poststed</b>	3050 Mjøndalen
<b>Telefon</b>	95 401 501
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@woodify.no">post@woodify.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.woodify.no">www.woodify.no</a>