

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,75L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNBAR HYBRIDMALING BASERT PÅ ALKYDOLJE OG AKRYL
GLANS:	HALVBLANK, 45-55
DENSITET:	Ca. 1,25
TØRRSTOFF:	40
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	6-12 m ² /L
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 2 TIMER OVERMALBAR 4 TIMER
VEDLIKEHOLDSINTERVALL:	INNTIL 20 ÅR
LAGRING:	TØRT OG FROSTFRITT

Opus D & V er en slitesterk og dekkende emulsjonsmaling til utendørs bruk. Den er klebefri, hefter meget godt og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Opus D & V er velegnet til høvlet treverk som f.eks. vinduer, dører, gjerder, garasjeport, staffasje, hagemøbler o.l. Opus D & V kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Skal brukes i system med Opus G.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Nytt og bart treverk som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker stålborstes og vaskes med Opus Husvask før grunning. På høvlet treverk, og andre blanke og harde underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. Skarpe kanter avrundes for å sikre best mulig kantdekk. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Vakuump- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit.

Ubehandlet treverk: Nytt, ubehandlet bart eller impregnert treverk og kittfals skal påføres ett strøk Opus G.



Endaved og kuttflater må mettes godt med Opus G, 3–4 strøk «vått-i-vått». Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus D & V og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk.

Tidligere behandlet underlag: Påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Øvrig informasjon: Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Ulike produktionsnummer blandes før bruk. Påføringsstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.

Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC.