

2 komponent rullbart vanntett lim for SCHÖNOX folie membraner

SCHÖNOX iFIX benyttes til vanntett liming av SCHÖNOX foliemembran i våtrom og svømmebassenger. Klart for flislegging etter ca. 1 time. SCHÖNOX iFIX er basert på en selvtværbindende akrylatdispersjon. For både gulv og vegg

Produktegenskaper

- Godkjent iht. ETAG 022
- EMICODE EC 1PLUS R: svært lav emisjon, regulert
- M1 emisjonsklasse
- Rask binding av vannet (krystallisk)
- Rask vanntetting / herding i skjøtene
- Kan rulles
- Støvredusert
- Løsemiddel fri
- Meget fleksibel
- Rissoveryggende
- Diffusjons åpen
- Egnet til gulv med varmekabler
- Lavt forbruk
- Gode heft egenskaper
- Motstandsdyktig mot aldring
- Lett å påføre
- Lavt kromatinnhold i henhold til REACH

Bruksområder

SCHÖNOX iFIX er beregnet til liming av SCHÖNOX folie membraner

- Våtrom med stor belastning i idrettshaller, behandlingsrom på sykehus osv. i kombinasjon med fliser. .
- I svømmehaller i kombinasjon med keramiske fliser
- Steambadstuer

Underlag

SCHÖNOX iFIX er egnet på:

- Betong
- Murverk (helfuget)
- Gulvsparkel og hurtigstøp
- Gipsavretting
- Gipsplater
- Gamle underlag som keramiske fliser og terrasso

Forbehandling av underlag

- Underlaget skal være stabilt, bæredyktig og ha permanent tørrhet. Fast rent, fritt for olje fett, støv, og lignende som kan redusere heften
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk,

porøse betongunderlag utbedres med egnet SCHÖNOX produkt.

- Gamle keramiske fliser eller lignende skal sitte godt fast og må rengjøres grundig, evt. slipes ned.
- Alle vannløselige limrester skal fjernes fullstendig.
- Ved påfølgende legging av keramiske fliser skal betongen være minst 28 dager gammel og ha en restfuktighet på < 85 %.

Bruksanvisning

- Bland pulverkomponentet med dispersjon til en homogen masse Blandingen benyttes innen 45 min. Påfør produktet med rull og monter SCHÖNOX membranduk i den ferske massen, ikke påfør større områder en det du klarer å legge før massen skinnherder (ca. 15 min.)

Materialforbruk

- Ca. 0,75 kg/ m² (Ca. 0,46 kg/m² dispersjon + ca.0,29 kg/m² pulver)

Blandingsforhold

SCHÖNOX iFIX™ 7,8 kg Sett

- 3,0kg SCHÖNOX iFix pulverkomponent
- 4,8 kg SCHÖNOX iFix dispersjonskomponent

SCHÖNOX iFIX™ 2,35 kg Sett

- 0,9 kg SCHÖNOX iFix pulverkomponent
- 1,45 kg SCHÖNOX iFix dispersjonskomponent

Emballasje

7,8 kg sett

- 3 kg papirsekk (pulverkomponent)
- 4,8 kg dispersjonskomponent

2,35 kg sett

- 0,9 kg pulverkomponent
- 1,45 kg dispersjonskomponent

Priming

- Sugende underlag:


Tekniske data

- Farge: Sementbasert hvit pulver
- Brukstil: Dispersjon, hvit
- Brukstil: Ca. 45 minutter +20 °C
- Skinnherding: Ca. 15 minutter
- Arb.temp.: Min. +5 °C. Best ved +10 °C til +20 °C. Gjelder også underlag og pulver.
- Temp. bestand: Mellom -20 °C og +70 °C
- Klar for flislegging:
 - Ca. 1 time på sugende underlag
 - Ca. 12 timer på ikke sugende underlag

Monteringstiden avhenger av temperatur og andre forhold på byggeplassen. Kontroller derfor at produktet ikke skinnherder.

Vær oppmerksom på at sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet har innvirkning på herdetiden. Beskytt membranen mot høye temperaturer, direkte sollys, vind og regn.

Ovennevnte tider er gitt etter normalforhold +20 °C og 50 % RF).



Primes med SCHÖNOX KH (1:3) eller SCHÖNOX KH FIX

■ **kalsiumsulfatbaserte underlag som:**

- kalsiumsulfat (gips) avretting
- gipssparkel
- gipsplater

Primes med SCHÖNOX KH(1:1) (tørketid minimum 24 timer) eller SCHÖNOX KH FIX (tørketid minimum 1 time)

Lagring

- Kjølig, tørt og frostfritt
- 9 mnd i uåpnet emballasje

Ecode

- EC1PLUS R; veldig lav emisjon

Avfallshåndtering

- Tom emballasje skal kastes etter avfallsplan
- For kasting av emballasje med rester av produktet, følges de lokale lover og regler.

Instruksjoner

- Alle verdier er satt i forhold til lokale klimaforhold
- iFIX systemet inneholder sement, Alkaliske reaksjoner kan derfor oppstå. Unngå kontakt med fuktige omgivelser, beskytt hud og øyne
- Vask overflater umiddelbart ved reaksjon, med egnede midler, eller rent vann
- Under herding skal overflaten ikke dekkes med vann
- For høye og for lave temperaturer endrer brukstiden og herdetiden på produktet

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no