

PRIMER



Benyttes for å sikre vedheft, binding og porelukking mellom underlag og påfølgende lag som sparkel- og støpelag, vanntetting og flislim

- **Sikrer god vedheft**
- **Inne og ute**
- **Benyttes i fuktige og tørre rom**

Flytende akrylbasert væske tilsvarende gul sporfarge. Benyttes som primer i fortynnet stand på alle sugende underlag i tørre og fuktige rom og koncentrert på trebaserte underlag i tørre rom.

Ultipro primer leveres i 1 kg flaske og 7,5 kg spenn.

Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Svømmebasseng
- Våtrom
- Bygningsdeler, generelt
- Balkong
- Terrasse
- Inne
- Ute

Underlag

- Betonggulv
- Pusslag
- Betongelement
- Tregulv
- Lettbetongelement
- Lettbetongblokker
- Pusset murverk
- Gipspuss/-sparkel
- Sementgulvsparkel
- Gipsplater

PRIMER

Produktbeskrivelse

Akrylbasert finmolekylær primer tilsatt gult fargestoff.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Densitet: | 1-1,08 |
| Tørketid v/18°C | |
| Til videre overflatebehandling | 1-2 timer |
| Anbefalt arbeidstemperatur: | 10-25°C |
| Forbruk | |
| Fortynnet | 0,08-0,1 l/m ² |
| Konsentrert | 0,1-0,2 l/m ² |

Bruksområde

Ultipro primer benyttes fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann på sugende underlag. På mindre sugende underlag i forholdet 1 del primer til 2 deler vann. Benyttes konsentrert på trebaserte underlag til å sikre vedheft mellom underlag og etterfølgende lag som sparkel/støpelag, vanntetting eller flislim.

Underlagstyper

Betong, puss og lignende mineralsk bundne underlag samt trebaserte underlag, gipsplater.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller, sprekker og lignende skal repareres med vannfast mørtel/sparkelmasse. Underlaget skal være rengjort for stov, olje, fett, maling, limrester mm.

Utførelse

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørr nok til at primeren hefter til underlaget. Sugende underlag, som betong, lettbetong, puss eller teglstein primes med Ultipro primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget med kost. På mindre sugende underlag i fortynnes primeren med 1 del primer til 2 deler vann. På tette og vanskelig sugende underlag som malte flater og keramiske fliser og trebaserte underlag primes med konsentrert Ultipro primer.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig.

Arbeidshygieniske forholdsregler skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

1 kg plastflaske, 7,5 kg plastspenn.

Lagring og transport

Oppbevares og transporterdes frostfritt og tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggemarkjeden Montér og Optimera Proff.