

Betonglasur EFC – 800

Impregnering



PRODUKTDATABLAD

BESKRIVELSE

- Vannbasert, transparent og diffusjonsåpen akrylemulsjon, impregnering for innendørs bruk
- Trenger ned i betongen og danner en homogen, halvblank overflate som ikke gulner
- Oljeflekker kan også behandles med Betonglasur EFC-800. Oljen emulgeres og kommer etter en stund til å krype opp og legge seg på overflaten av gulvet.

BRUKSOMRÅDE

- Nystøpte betonggulv for å motvirke altfor rask herdeprosess, for å unngå krympesprekker og uttørking
- Tidligere malte betong flater
- Lagergulv, industrigulv, parkeringsdekke, kjellergulv, betongvegger

FORDELER

- Enkomponent – enkel påføring
- Miljøvennlig – luktsvak
- Løsemiddelfri
- Pustende
- Tetter mikrosprekker
- Støvbindende
- Gli sikker
- Gulner ikke
- Penetrerende, med meget god dekkevne
- Kan tilsettes fargepigment

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|
| • Tørrstoffinnhold | ca. 18 % | • Påføringstemperatur: | Min.+10°C |
| • Anbefalt påføring | to strøk | • Ca. tørketid v/normal romtemperatur | |
| • Forbruk | ca10 m ² /litr | • Overflatetørr | 1-3 t. |
| • | Dvs. ca 5 m ² /litr ferdig gulv m/to strøk | • Brukbar overflate | etter 7-8 t. |
| • VOC | 0,8 g/litr | • Overmalbar etter 12 timer til ubegrenset | |
| • Emballasje | 10 ltr | NB! | |
| • Farge | Transparent | Eksakt tørketid kommer an på filmtykkelse, ventilasjon, temperatur, relativ fuktighet, etc. | |
- Med fargetilsetning kun på bestilling
Minimumskvantum kan forekomme

OVERFLATEBEHANDLING

Ubehandlet betong:

Rengjøring: Støvsug eller fei grundig flatene som skal behandles, og fjern all løs smuss.

Tidligere behandlet betong:

Fjern all gammel maling. Når betongen er bar, rengjøres gulvet på samme måte som ubehandlet.

PÅFØRING

Betonglasur EFC-800 ristes godt før bruk.

Påføres med pensel eller rulle – to strøk. For optimalt resultat må betongen mettes godt.

Man kan enkelt etterbehandle gulv påført Betonglasur EFC-800, ved enten å påføre maling, sparkel, lim e.l. All etterbehandling har meget god vedheft. Man kan også velge å bestille Betonglasur EFC - 800 tilsatt fargepigment, for å oppnå ønsket farge på gulvet.

Påføringsutstyr rengjøres umiddelbart med vann og såpe.

LAGRINGSTID

Ca. 24 mnd. i uåpnet original emballasje. Lagres tørt, ikke i direkte sollys. MÅ LAGRES FROSTFRITT.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr: Ikke merkepliktig

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten varsel.