

Produktdatablad

Flügger Metal Pro Metall-lakkmaling 5

Flügger

Produktegenskaper

Matt sort, hurtigtørkende, kjemikaliebestandig metallmaling. Gir en hard og robust overflate, som er både glans- og fargebestandig samt meget motsatandsdyktig mot vær-, olje- og vannpåvirkning. Er meget velegnet i ytterseongen -tidlig vår og høst - da løsemiddelbaserte produkter tørker hurtigere enn vanntynnbare produkter. Varmebestandig opp til 80°C. Ved lengre tids oppvarming kan malingen gulne.

Anvendelse

Kan brukes både utendørs og innendørs som industri- og maskinmaling på rustbeskyttet jern og metall. F.eks. på maskiner, traktorer, stålplater og generelt på metallkonstruksjoner på bygninger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig, samt fritt for smuss, fett og olje. Løs maling, rust og glødeskall avrenses til fast underlag. Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner. Evt. begroning fjernes med Flügger Facade Anti-green. Bruk evt. høytrykkspyler. Etter vask er det meget viktig å etterskylle rikelig med rent vann. Blanke og malte flater mattslipes.

Ubehandlet jern og metall grunnes med Flügger Multiprimer eller Flügger Rusthindrende Primer. Galvaniserte flater grunnes med Flügger Multiprimer.

For beste resultat påføres to strøk primer og to strøk finish- maling.

Rør om før bruk. Påfør med pensel, rulle eller air-mix sprøyte.

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøres etter behov med Fluren 37, Grovrent eller Flügger Facade Anti-green. Kontroller behandlingen fortløpende for å oppdage evt. rustangrep Ved behov: Rengjør, slip og mal igjen.

God praksis

Det er viktig å overholde gjenbehandlingstidene for å få den beste effekt.

Vær nøye med avrensing og sliping. Kontroller at forbruket stemmer i praksis slik at anbefalt lagtykkelse påføres for optimal rustbeskyttelse.

Se ellers informasjon på etikett samt behandlingsanvisning på

www.flugger.no



Teknisk data

Type: Alkydmaling Egenvekt: 1,3 kg/liter Glans: 5, matt Tørrstoff: Vekt%: ca.67 Vol% ca.38 Forbruk: Ca. 8-12 m²pr. liter pr. behandling Gir en ca. 100 µm våtfilms lagtykkelse og ca.40 µm tørrfilms tykkelse pr. behandling.

Påføringstemperatur: Min. arbeidstemp. under påføring, tørking og herding: +5°C Maks luftfuktighet 80% RF Tørketid ved 20°C, 60% RF: Støvtørr: 1 time Gjennbehandlingstørr:4 timer Ved sprøyting: Kan behandles vått-i-vått, eller etter 1 døgn, dog i løpet av 14 dager.

Gjennomherdet: Flere døgn Fortynning: Skal ikke fortynnes.

Rengjøring av verktøy: White spirit Oppbevaring: Kjølig og tett lukket.

Miljø og sikkerhet: Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i white spirit, hell ikke rester av maling eller white spirit i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøkkel : METAL 5 Mai 2012, erstatter februar 2012

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstøtt@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.