

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L og 9L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNBAR OLJEMALING
GLANS:	HALVBLANK, 50
DENSITET:	Ca. 1,25
TØRRSTOFF:	40
BREKKING:	KAN BREKKE
FORBRUK:	6-12 m ² /L
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	REGNFAST 60 MINUTTER OVERMALBAR 2 TIMER
LAGRING:	STÅENDE, TØRT OG FROSTFRITT



Opus Xtremdekk er en vanntynnet oljemaling med unik teknologi som gjør malingen ekstrem farge- og glansstabil over lang tid i et tøft, norsk klima. Malingen gir en selvrensende overflate med lavt skittopptak og flott oljemalt utseende. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Opus Xtremdekk brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt, grunnet eller trykkimpregnert treverk. Opus Xtremdekk kan også benyttes som toppstrøk på grunnet metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent, fast og tørt. Nytt og bart treverk, og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Opus Oljegrunning. All endeved/kuttflater må mettes godt med Opus Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Opus Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Opus Oljegrunning. På høvlet treverk og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning. Vakuum- og dyppimpregnert treverk som kan være voks eller silikonbehandlet må avfettes med f.eks. rødsprit. Ferdig fabrikkgrunnet panel må være tilstrekkelig grunnet til at det består dråpetest: Drypp 5 store dråper med vann på rent, fast og tørt underlag. La dråpene være på underlaget i minimum 10 minutter før det sjekkes om treverket under dråpene er blitt synlig fuktet/mørkere. Dersom dråpene ikke

trekker inn i underlaget, er underlaget tilstrekkelig grunnet for overmaling. Ved usikkerhet om treverket er tilstrekkelig grunnet, anbefales et tynt strøk med Opus Oljedekkbais/ Opus Oljemaling.

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Xtremdekk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk.

Tidligere behandlet underlag: Påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Øvrig informasjon: Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Kvister og tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Ulike batchnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C.

Miljø og sikkerhet: For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <60 g/l VOC.