

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Fasader, trapperomsvegger, korridorer etc.
- Murstein, betong, kalkstein, vevet glassfiber, tre, hard PVC samt tidligere malte flater som ikke er kalket. Sopp og alger bør fjernes med riktig rengjøringsmiddel

BESKRIVELSE

- Vannbasert akryl utendørsmaling med sopp- og algehindrende tilsetninger

FORDELER

- Miljøvennlig
- Lite lukt
- Enkel påføring
- Værmotstandig DIN 18363
- Pustende
- Gulner ikke
- Kalker ikke
- Skittmotstandig
- Meget god dekkevne

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|-------------|
| • Tørrstoffinnhold | 47% | • Påføringstemperatur minimum | + 5°C |
| • Anbefalt TFT | 60 µm | • Tørketid: ved 20°C og 65% R.H. | |
| • Teoretisk forbruk @ TFT | 8 m ² /ltr | • Berøringstørr | 45 min |
| • Farger: | Hvit | • Overmalbar etter 2 timer til ubegrenset | |
| | Andre farger på bestilling | • Håndtering | ± 2 timer |
| • Glans: | Semiglans | • Fullt tørket | 10-12 timer |
| • Forpakning: | 10 lt | NB! | |
| • OPPBEVARES FROSTFRITT! | | • Eksakt tørketid kommer an på filmtykkelse, ventilasjon, temperatur, relativ fuktighet, etc. | |

OVERFLATEBEHANDLING

Betong:

Overflaten må være ren, og bør være lettere fuktet. På meget porøse flater bør produktet tynnes ca. 20% med vann. Gjenta operasjonen om nødvendig.

Rengjøring: Med vann og såpe omgående etter bruk.

NB: Må ikke påføres varme flater.

PÅFØRING

MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!



Tynning med vann:

Metode	Pensel eller rulle	Luftforstøvningssprøyte	Høytrykkssprøyte
Tynner, vann	normalt ingen tynning	> 5%	> 5%
Dysetørrelse			0,015 - 0,019
Væsketrykk			150 - 200 bar

LAGRING

- 12 mnd. i uåpnet originalemballasje. Må lagres tørt, I ikke i direkte sollys. **Må oppbevares frostfritt.**

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr.: 85030 – Ikke pliktig

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.