

Harmoni Robust 05 er en flekkavvisende og vaskbar akrylmaling for innendørs bruk. Den gir ingen skjolder etter vask og gir god dekk på to strøk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling
Farge:	Base hvit, A, B og C som blandes til ønsket farge
Glans:	Matt 5-6
Viskositet (P):	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,38
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,53 mm/ 0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, min:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Harmoni Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Harmoni Sperregrunn. Kan bli klebrig på visse typer miljøtapet. Ta prøveoppstrøk. Hvis malingsfilmen blir klebrig, mal ett strøk med Harmoni Vegg 10, før påføring av Harmoni Robust 05.

### Bruksmåte

Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Miljømerking

Harmoni Robust er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillt kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR. Produktet tilfredsstillt BREEAM-NOR HEA 02. Harmoni Robust inneholder ingen stoffer på A20-listen.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans og fargeforskjell.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Løvenskiold AS

---