

Produktdatablad

Flügger Interior High Finish 5

Produktegenskaper

Matt, akrylbasert mellom- og finishmaling. Har særdeles gode påførings-egenskaper. Meget god sammenflytning og dekkevne.

Sikrer et jevnt utseende og- brukt som mellommaling- , god vedhefting av den etterfølgende behandling. Velegnet til både tørr og våt sliping. Gir, brukt som finishmaling, en fyldig matt emaljeaktig overflate, som, sammenlignet med malinger i samme glansstrinn, er mer robust og rengjøringsvennelig.

Isolerer ikke gjennomslag fra vannoppløselige fargestoffer, vannskjolder og nikotin eller gjennomslag fra kvist eller harpiksholdig tre.

Hvite nyanser og base 1 er merket med miljømerket Eco-label.

- Mellom- og finishmaling
- God vedheft til tidligere malte overflater
- Gir en fyldig, emaljeaktig overflate

Anvendelse

Anvendes innendørs som mellommaling til tidligere behandlet treverk og rustbeskyttet jern og metall. Kan overmales med både vanntynnbare og løsemiddelbaserte produkter.

Anvendes også som finishmaling på tidligere behandlet treverk, f.eks. paneltak/ vegger.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rengjøring før maling foretas med Fluren 37 grunnrengjøring. Blanke overflater mattslipes.

Jern og metall grunnes med egnet rusthindrende grunnmaling.

Påføres med pensel, rull eller sprøyte.

Rengjøring og vedlikehold

Som finishmaling: Rngjør med f.eks. Fluren 32 Universalrent.

Flekk evt. skader og skrammer med samme maling som opprinnelig er brukt.

Når panel e.l males, kan bart treverk med tiden komme til syne. Dette skyldes at treet trekker seg sammen ved lav luftfuktighet, som f.eks om vinteren.

God praksis

I den første tiden etter at emnet er malt, skal det behandles med forsiktighet for ikke å skade overflate.

På sugende eller lett smittende underlag benuttes Flügger Interior grunnmaling. Nysparklede vegger grunnes med Flügger forankringsgrunn.



Tekniske data

Type:	Akrylmaling
Egenvekt:	1,40 kg/liter
Glans:	Matt, glans 5
Tørrstoff:	Vakt%: 55 Vol%: 39
Forbruk:	Ca 8 m ² /l, avhengig av underlag og påføringsmetode
Påføringstemperatur:	Min arbeidstemperatur under påføring og tørring/herding: + 5°C Maks. luftfuktighet 80% RF
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr: ca. 1 time Gjennbehandlingstørr - hvit: ca. 4 timer Gjennbehandlingstørr - base 3: ca. 12 timer Gjennomherdet: Flere døgn
Total emisjon:	JF. EN16000-9:2006: <18µg/m ² h etter 28 døgn
Fortynning:	Vann

Rengjøring av verktøy: Vann og såpe.
Se forøvrig informasjon på etikett, samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no
Oppbevares: Kjølig, men frostfritt i tett emballasje.
Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.
Kontakt: produktstupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.

Miljø og sikkerhet:**Se sikkerhetsdatablad**

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon.

Nøgle: INT H 5

September 2016, erstatter juli 2012