

Bauder PRO 40

Teknisk datablad

Type og bruksområde:	Elastomer bitumen takbelegg. Ett-/ to lagstekking		
Overflater	overside:	Naturskifer / Svart	
	underside:	Plastfolie	
Bæreinlegg	type og vekt:	Polyester 250 g/m²	
Artikkelnummer:	Naturskifer:	1734 0000	
	Svart:	1734 0007	

Egenskaper	Test metode	Enhet	
Lengde	DIN EN 1848-1	m	8
Bredde	DIN EN 1848-1	m	1
Tykkelse	DIN EN 1849-1	mm	4.2
Kuldemykhet	DIN EN 1109	°C	≤ -25
Varmesig	DIN EN 1110	°C	≥ +100
Strekkeegenskaper: maks strekkraft	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	1000
Strekkeegenskaper: tøyelighet	DIN EN 12311-1	%	45
Korrekthet	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vanntetthet type A og T	DIN EN 1928 Brukt. B	-	Bestått ved 200 kPa/24t
Reaksjon ved brann	DIN EN ISO11925-2	-	klasse E iht. DIN EN 13501-1
Utvendig brannytelse	DIN V ENV 1187	-	bestått
Synlige skader	DIN EN 1850-1	-	Ingen synlige skader
Rivestyrke	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	IYS
Skjærfasthet	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	≥ 800
Motstand mot slag	DIN EN 12691	mm	IYS
Motstand mot statisk last	DIN EN 12730	kg	≥ 25
Dimensjonsstabilitet	DIN EN 1107-1	%	≤ 0,3
Kunstig aldring DIN EN 1296	DIN EN 1109	°C	IYS
	DIN EN 1110	°C	

IYS = ingen ytelse spesifisert



Identification number of the certification body: 1724
 Certification number WPK: 021101 / 024101
 (06)
DIN EN 13707