

PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

Produkt: Tak-ess Inspirasjon	Juni-2005
Leverandør	FORESTIA AS
Adresse	N-2435 Braskereidfoss, Norge
Telefon	+47 62 42 82 00
Telefax	+47 62 42 38 81
Kontaktperson	Hans Kristian Eig

Dimensjon	NOBBnr.	Plater pr pall <i>stk</i>	Plater pr pk. <i>stk</i>	Nettoareal pr plate <i>m²</i>	Vekt pr pall <i>kg</i>
12x0620x1220	Se	52	4	0,72	340
12x0620x0620	sortiments- liste	100	5	0,36	325
12x0320x1220		100	5	0,36	325

Kvalitetssikring : Forestia's sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

Produktbeskrivelse	Ferdigbehandlet himlingsplate, foliebelagt.
Bruksområde	Kan benyttes som himlingsplater i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer. Kan benyttes i ventilerte vaske- og badrom i boliger.
Folietype	Cellulosebasert
Dekorkode / farge	Fås ved henvendelse.
Renhold/vedlikehold	Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. Tørrengjøres best med microfiberklut. Ved damprens av taket må temperaturen som tilføres takflaten ikke være for høy. Dette oppnås ved liten dampmengde, dobbelt klut og jevne bevegelser av munnstykket. Folien har meget høy motstandsdyktighet mot gulning (fra sollyset).
Overmaling	Platene kan overmales. Rengjør overflaten med svakt salmiakk-vann. Det er da normalt ikke nødvendig å heftgrunne. Akrylmaling anbefales. Ett strøk er som oftest nok. Anbefalt glans er 07 eller 10.

Bestanddeler :

Sponplate: ca. 84 % trevirke, ca. 9 % UF-lim med cas.nr. 68611-64-3, ca. 7 % vann

Folie: ALKORCELL, produktdatablad leveres på oppfordring

Folieringslim: Prefere 6502, ingen kjent helserisiko. Produktdatablad leveres på oppfordring.

Produktets egenskaper	
Densitet	Ca. 670 kg/m ³
Varmeledningevne	$\lambda_p = 0,12 \text{ W/Mk}$
Brann	D-s2, d0. Overflate In 2
Fukt	Bruksområde = Klimaklasse 1 (Eurocode 5 / NS3470).
Formaldehydklasse	Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate.
Holdbarhet	Hele husets levetid.
Lyd	Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper (gips, trefiber) og formater.
Miljø	Produktet tilfredsstiller miljøkravene til det nordiske miljømerket Den Hvite Svane. Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001/EMAS.
Lagring på byggeplass	Lagres tørt, innendørs i uåpnet emballasje.
Håndtering	Skånsomt, slik at folie og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene.
Tilbehør	Tak-Ess Inspirasjon Dekorlister, som også er ferdigbehandlet med cellulosebasert folie. Innvendig / utvendig hjørnelist i PVC, horisontal skjøtelist i PVC, sokkellist i aluminium
Henvisninger	Monteringsveiledning for Tak-ess Inspirasjon, samt brosjyre.