



PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

Det anbefales kun å tilsette herdeakselerator i Power Coat "3 in 1", når

- man ønsker å oppnå hurtigere herding/kortere tørketid
- det kreves bedre motstandskraft mot riper - høyere slitestyrke
- det er nødvendig med en mer tålig, tøffere overflate

BESKRIVELSE

- Herdeakselerator for Power Coat "3 in 1" som fremskynder tørkeprosessen
- Inneholder aktive bindemidler og additiver i konsentrert form

FORDELER

- Høyere slitestyrke og mer motstandsdyktig overflate. Ved enkelte mørkere fargetoner kan det ved bruk av negle test opptre lysere striper hvis man ikke tilsetter herder. Dette pga. den høye elastisiteten i Power Coat "3 in 1"
- Tørkeprosessen går raskere. Etterfølgende arbeidsprosesser kan startes tidligere

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| • Lukt | Aromatisk | • Flammepunkt: | 24°C
(DIN 53213) |
| • Form: | Flyktig | • Tenntemperatur: | > 240°C
(DIN 51794) |
| • Løsemiddelutskillelse | <1 % ved 23°C | • Damptrykk v/20°C: | 10-15 hPa |
| • Tetthet v/20°C | 0,9-0,95 kg/ltr | • Løselighet i vann v/20°C: | ca. 25% |
| • Blandingsforhold maling/herdeakselerator | fra 10 : 1 til 20 : 1
(tilleggs mengde ca. 5% - 10%) | • Viskositet: | <60 sek. ved 20°C
(DIN 53211/4 mm) |
| • Farge | Melkeaktig | • Tilstands forandring: | Løsemiddelet fordamper i åpen beholder, tykner |
| • Emballasje | 500 ml | | |

BRUKSANVISNING

1. Uåpnede bokser med Herdeakselerator ristes godt før bruk
2. Power Coat "3 in 1" iblandes Power Coat Herdeakselerator for "3 in 1" i forholdet 10:1 - 20:1 (tilleggs mengde ca. 5%-10%)
3. Blandingen kan straks benyttes, og bør brukes opp i løpet av en arbeidsdag (bland ikke mer enn nødvendig)

4. En boks (500 ml) Power Coat Herdeakselerator for "3 in 1" er beregnet til et 5 ltr-spenn Power Coat "3 in 1" maling, alternativt ½ boks Herdeakselerator pr. 5 ltr-spenn hvis man skal benytte pensel eller rulle.
5. Til en boks på 750 ml Power Coat "3 in 1" maling tilsetter man kun ca. 50 ml Herdeakselerator, den skal ikke tilsettes hvis Power Coat "3 in 1" skal brukes som grunner. Bland da heller "3 in 1" med Power Coat Nitrofest, alternativt kun Nitrofest.

PÅFØRING

NB: Lufttemperaturen må være over +15°C ved påføring for at herdeakseleratoren skal ha sin virkning.

- **Ved bruk av malesprøyte:** Når man påfører maling med herdertilsetning 10% er det normalt ikke nødvendig med ytterligere tilsetning av tynner (bl.a. avhengig av sprøyteutstyr)
- **Ved bruk av pensel eller rulle:** Det bør tilsettes Herdeakselerator i mengde maksimum 5%, da viskositeten i malingen blir redusert pga tilsetningen av Herdeakselerator.

LAGRING

Lagerstabilitet: 24 måneder i uåpnet originalforpakning. Produktet må alltid lagres tørt og kjølig i godt ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.

PR-nr: 85053

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.