

Produktdatablad

Flügger Linoljekitt

Produktbeskrivelse

Et stabilisert oljekitt som utover tradisjonelle alkydolje- og linoljemalinger, kan samarbeide med vannbasert maling, f.eks Flügger Dekso Plast 25, eller Flügger 98 dekkbeis.

Brukervennlig konsistens.

Har tendens til å bli veldig hard med årene.

Produktanvendelse

Til kitting i forbindelse med innsetting av glass og reparasjoner av gamle vinduer, samt egnet til mindre utfyllingsarbeide inne og ute.

Underlaget skal være rent, absolutt støvfritt og tørt.

Holdbarheten til linoljekitt er sterkt avhengig av kittens mulighet for å bibeholde olje, og bunnen bør derfor ikke være sugende ved kitting, men forbehandlet med f.eks. Flügger 96/97 grunnolje.

Påføres med kittkniv eller sparkel.

Danner hinne etter ca. 1 uke og gjennomherder i løpet av 1 år.

Skal overmales innen 4 uker etter kitting. Bør overmales 1-2 mm inn på glasset.

Vær oppmerksom på at fugler spiser linoljekitt, og at man derfor bør overmale når kitt er tilstrekkelig tørr. Se tekniske data.

Tekniske data

Egenvekt:	2,0 kg/liter	
Påføringstemp.:	Min.+ 5°C	
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Støvtørr:	24 timer
	Gjenbehandlingstørr:	
	Alkydmaling:	3 døgn
	Vannbasert maling:	7 døgn
	Gjennomherdert:	Flere døgn
Rengjøring av verktøy m.m.:	White spirit	

Miljø og sikkerhet:	Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann. Flytende malingsrester helles ikke i avløpet men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.
Nøkkel: LINOLIEKIT	September 2003

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktsupportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.