

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Brukes som grunner på rent stål og galvanisering
- Spesielt godt egnet på sveiseskjøter

### BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende sinkrik grunner som gir katodisk beskyttelse
- Meget god vedheft og høy antirustbeskyttelse

### FORDELER

- Enkomponent
- Fremragende korrosjonsbeskyttelse
- Høyt sinkinnhold, 92 % av tørr film
- Enkel å påføre med pensel
- Overmales med Power Coat "3 in 1" polyesterbasert maling eller tilsvarende

### TEKNISKE DATA

- Tørrstoffinnhold, volum 61 %
- Anbefalt filmtykkelse 50 til 60  $\mu\text{m}$  t.f.t.
- Egenvekt 3,10  $\text{g}/\text{cm}^3$
- Teoretisk forbruk v/40  $\mu\text{m}$  13,5  $\text{m}^2/\text{ltr}$

Virkelig forbruk er avhengig av ruhet og porøsitet i overflaten, filmtykkelse og evt. tap ifm sprøytestøv

- VOC-verdi: 290  $\text{g}/\text{ltr}$

Tørketider v/ 20 °C, 40  $\mu\text{m}$  og RH 75 %:

- Støvtørr 15 minutter
- Berøringstørr 30 minutter
- Tørr 3 timer
- Overmalingstid v/40  $\mu\text{m}$  12 timer
- Pakningsstørrelse 0,5 ltr
- Farge Grå

### OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være fri for rust, ren og tørr og uten fett og andre forurensinger. På større overflater anbefales blåserensning til SA 2 ½. (ISO 8501-1:1988).



---

## **PÅFØRING**

---

Power Coat Galvanox kan påføres med pensel, relativ fuktighet fra 30 til 98 %. Ved påføring og tørking skal temperaturen være minimum 3 °C over duggpunktet.

Det anbefales og alltid å forhåndsbehandle hjørner, skarpe kanter, bolter og muttere før det påføres et jevnt strøk.

Tynning og rengjøring: Power Coat Tynner nr. 1 eller Power Coat Solvatane.

---

## **LAGRING**

---

Lagringstid er min. 12 måneder i uåpnet originalforpakning. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Sørg for at lokkene er forsvarlig lukket, for å unngå herding pga luftfuktighet.

---

## **ØVRIGE DATA**

---

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.econline.no](http://www.econline.no).  
PR-nr.: 94357

|   |
|---|
| <p>All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.</p> |
|---|

