

03 Wood Tex Beis

Flügger Wood Tex er vannbaserte produkter til utvendig treverk. Gir treet en meget værbestandig overflate med maksimal holdbarhet, glans og kulørstabilitet. Produktene er enkle å påføre og tørker hurtig.

Produktbeskrivelse

Halvmatt, transparent beis hvor åretegning i treverket og struktur er synlig. Hemmer mugg og soppvekst på overflaten

- Lett å påføre
- Lett å vedlikeholde
- Inneholder UV-filter



Anvendelse

Bygningskonstruksjoner som f.eks. takskjegg, gavlkledninger og fasader. Lyse tresorter f.eks. furu og gran, deriblant trykk- eller vakuumpregnet tre. Underlaget skal være grunnet eller tidligere behandlet med beis.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Utilstrekkelig beskyttet endeved, vannfeller eller mulighet for vannansamling må ikke forekomme.

Fuktinnhold i tre før malebehandling maks.:

Vinduer og dører: 12 % ± 3; takskjegg, gjerde og kledning: 18 %.

Behandling

Løstsittende beis, maling og nedbrutte trefibre fjernes ved rensing og sliping

Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mugg- og soppvekst fjernes ved rengjøring med Facade Anti-green.

Avrund skarpe kanter for å få best mulig dekkevne

Allt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering

Blanke, tidligere malte overflater skal mattslipes.

Nytt eller bart rensed tre grunnes med Flügger 01 Wood Tex Grunnotje.

Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal renses og løse trefibre fjernes

Best holdbarhet oppnås ved 2 strøk

Fargeopplevelsen avhenger av underlag, sugsevne og antallet behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte.

Gå over med pensel etter påføring med rulle eller sprøyte.

Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Påfør vått-i-vått, avslutt ved å stryke i samme retning.

Bruk alltid samme batchnr. på sammenhengende/ubrutte overflater.

Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet

Materialtemperatur ved sprøyting min. 15 °C.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Unngå å arbeide i direkte solskinn og på veldig varme overflater.

Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og tid til fornyet behandling.

Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketid og gjennomherding.

Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat.

Forventet resultat

Halvmatt og transparent overflate. Forventet holdbarhet 8 år.

Overflatens holdbarhet avhenger av trekvalitet, konstruksjon, utførelsen av arbeidet og eksponering. Holdbarheten kan derfor være kortere eller lenger enn angitt.

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme.

Sperrer ikke for gjennomslag fra kvist og vannløselige fargestoffer.

OBS!

Beskytt nymalt overflate mot ugunstige værforhold.

Gjør passende tiltak mot eksponering av fuktighet og nedbør første tiden etter påføring av maling.

Overflaten oppnår maksimal robusthet når den er fullstendig gjennomherdet.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Supplerende Info

For dette produkt er der udstedt en: [Environmental Product Declaration](#)

Tekniske data

Produkt type	Beis
Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.02
Tørstoff vekt (%)	22
Tørstoff vol (%)	20
Almindelig rekkeevne (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +5°C
Luffuktighet	Maks luffuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	1
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann

Nåværende TDS Versjon

november 2022

Erstatter TDS Versjon

mai 2022