

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for tetting av tak på campingvogner og bobiler, tilhengere, takvinduer, beslag, lufteluker, sprekker i fortau og innkjørsler, avløpsrenner etc.
- Hindrer og stopper lekkasje

### BESKRIVELSE

- Universal tetningsmasse
- Termoplastisk elastomer
- Fester til alle overflater
- Seal-It belegget forblir elastisk og fleksibelt, og vil ikke sprekke eller flasse av

### FORDELER

- Mister ikke fleksibiliteten, selv under de mest krevende forhold
- Beskytter mot UV-lys
- Tåler ekstreme temperaturer
- Ugjennomtrengelig for vann
- Tåler friksjon og er meget slitesterkt
- Beskytter underlaget selv i korrosive miljøer

### TEKNISKE DATA

- |                       |                 |   |                   |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------|
| • Tørrstoffinnhold    | ~31 %           | • Tørketider v/25 °C og 50 % RH, og 40 µm tykkelse:                         |                   |
| • Egenvekt            | 0,82            | • Berøringstørr   | ca. 10 min        |
| • Kjemisk motstand    | god             | • Overmalbar  | ca. 10 min        |
| • Holdbarhet          | utmerket        | • Tørketid og overmalingstid forlenges med flere strøk og svært tykke strøk |                   |
| • VOC-innhold         | ~59 %           | • Emballasje  | Spray 590 ml      |
| • Varmemotstand       | 120 °C          | • Glans   | Matt, <15         |
| • Påføringstemperatur | +10 °C - +30 °C | • Farge   | hvit, svart, sølv |

### PÅFØRING

Produktet gir en litt boblete film. Når et større område skal dekkes, anbefales at det påføres to strøk for å sikre en overflate uten porer.

La det første strøket tørke til berøringstørr (minimum 8-10 min) før det andre og endelige strøket påføres.



Oslo  
Bergen

Tlf: 22 21 51 00  
Tlf: 55 39 32 00  
www.jsc.no

Fax: 22 21 02 66  
Fax: 55 39 32 10  
post@jsc.no



---

## **LAGRING**

---

Kan lagres i minimum 24 måneder. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Lagringstemperatur +5 °C - +35 °C.

Tomme beholdere må behandles og kastes i h.h.t. gjeldende forskrifter.

---

## **ØVRIGE DATA**

---

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr: 318680/318682/318681

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.