

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki UnoTech FR

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki UnoTech FR brukes som ettlags takbelegg på skrå og flate tak. Tekkesystemet er spesielt beregnet til bruk som mekanisk festet ettlags takbelegg. Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki UnoTech FR kan også benyttes i 2-lags takteking, som overlagsbelegg, sveiset til underlagsbelegget.

Mataki UnoTech FR kan også benyttes som løsliggende ballastert eller innebygget membran. Aktuelle bruksområder er terrasser, singelbelagte tak, jorddekkende konstruksjoner, parkeringsdekker med påstøp av betong og kulverter

Materiale

UnoTech FR består av en fiberstamme av polyester som er impregnert og belagt med SBS polymermodifisert bitumen. Oversiden er bestrødd med finknust skifer og har en 12 cm omleggskant med tynn plast sveisefilm. Undersiden har tynn plast sveisefilm. Overflaten av finknust skifer leveres i flere farger

Dimensjon

1 x 7,5m

1 x 8m

Farge

Krystallsort, Lys grå, Skifergrå

Henvisninger

- Teknisk produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Tak tekket med UnoTech FR rengjøres for nedfall, blader og barnåler, med myk kost. Harde mekaniske redskaper som kan rive løs skiferbestrøingen skal ikke benyttes. Stålbørste skal ikke benyttes. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. Mose eller grønske kan fjernes ved hjelp av egnede typer grønske-fjernere i væskeform, og deretter eventuelt med myk kost når grønsken/mosen har løsnet.

Ettersyn/kontroll

Tak tekket med UnoTech FR krever ikke annet ettersyn enn det som gjelder for alle tak. Tak bør generelt ettersees minst en gang i året. Det viktigste er å rydde for nedfall rusk og rask som hindrer avrenning. Sluk og nedløp skal holdes åpne. Det vil likevel i forbindelse med nedbør kunne bli stående noe vann (opptil 3-4 cm) på flate tak. Tak tekket med UnoTech FR er beregnet til å tåle stående vann, og funksjon og holdbarhet forringes ikke av dette. Ettersyn innbefatter visuell kontroll av detaljer, overganger, beslag, dekorlist, EPDM-mansjetter etc. Eventuelle skader repareres. Slangeklemmer på EPDM-mansjetter etterstrammes.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Taktekning med UnoTech FR krever intet spesielt vedlikehold. Skader kan repareres ved å sveise en lapp av UnoTech FR

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

(eller tilsvarende takbelegg) over det skadede området. Lappen skal være så stor, at den overlapper det skadede området med minst 15 cm på alle sider

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Mataki UnoTech FR har en antatt teknisk levetid uten utskifting på > 30 år

Garanti og vilkår

15 års skriftlig produktgaranti

Øvrige opplysninger

Fuktbestandighet: Mataki UnoTech FR påvirkes ikke av fukt

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no