

Flügger Interior Strong Finish 20

Flügger AS
Karoline Kristiansens vei 4
0661 Oslo

Produktnavn: Flügger Interior Strong Finish 20
Bindemiddel: PU forsterket akryl
Tynningsmiddel: Vann

Versjon: 01.06. 2019

Bruksområde

Flügger Interior Strong Finish 20 er en halvmatt akrylmalning til treverk og rustbeskyttet metall innendørs. Optimal sammenflyting. Gir en hard og rengjøringsvennlig overflate.

Underlag: Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malebehandling.
Påføringstemperaturen må være min. 5°C, og luftfuktigheten maks.80% RF.

Påføringsmetode: Pensel, rulle eller sprøyte. Tilpass valg av verktøy til kravet til finish.

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt i tett original emballasje og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater bør ikke belastes med vann før produktet har herdet i 3-4 uker.

Vask av malte flater: Flügger Interior Strong Finish 20 har god vaskbarhet, men tåler ikke å bli stående i vann.

Vaskemidler med slipemidler kan skade overflaten.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet. Om maling utføres etter behov.

Reparasjon / skade.

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre typer produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere ble anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved flekkmalning/ utbedring benyttes samme produkt. Ved endring av farge benyttes samme typeprodukt.

Innemiljø / emisjon

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC : VOC-MAX: <80 g/l, VOC GRENSE (A/d (VF)): 130 g/l.

Avfallshåndtering/ miljø og sikkerhet

Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann.

Flytende malingsrester helles ikke i avløpet, men leveres lokal miljøstasjon.

Tomme malingsbøks leveres til gjenvinningsstasjon.

Behandlet flate: _____

Malt med farge: _____

Utført av/ dato: _____

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingsen kan betraktes som halvfabrikata. Sluttresultatet er avhengig av underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.