

AQUADERE

Beskrivelse

Kaldt påført, løsningsmiddelfri primer bestående av vann og bitumen.
Brukes som impregnering av underlag av betong, metall eller tre, for å sikre god adhesjon ved sveising eller liming av bitumenbasert vanntetting.
Den er også egnet for eldre bitumenbasert vanntetting med skifer - eller granulatbelegning.

Sammensetning

Sammensetning	bitumen og vann
Tørketid*	5 min. til 3 timer
Forbruk (l/m ²)	0,20 - 0,35
Påføringstemperatur (°C)	min. +5

* Avhenger av temperatur, relativ fuktighet, lagtykkelse etc.

Emballasje og oppbevaring

5- og 25-litersboks

Kan oppbevares i 12 måneder i godt lukket originalforpakning. Oppbevares frostfritt og beskyttet mot sollys ved en temperatur mellom +5 °C og +35 °C.

Bruksanvisning

Produktet homogeniseres før bruk.
Påføres med børste, rull eller gummiskrape på et tørt, støv- og fettfritt underlag.
La tørke helt før tetningssjiktet påføres.
Verktøyet skal være fritt for smuss og løsemiddelrester for å unngå at blandingen skiller seg.
Se etiketten for ytterligere informasjon.

Rengjøring av verktøy:

- bruk vann dersom produktet fortsatt er vått
- dersom produktet har tørket, brukes petroleumbasert løsemiddel (malingstynner e.l.)

Sertifiseringer



Spesifikk informasjon

Hygiene, helse og miljø

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet vårt.

Kvalitet, miljø og sikkerhet

SOPREMA verdsetter alltid viktigheten av miljø, sikkerhet og produktets kvalitet.

Derfor følger vi de uavhengig kontrollerte kvalitets- og miljøledelsessystemene **EN ISO 9001** og **EN ISO 14001**.