

KRYSSFINER BYGNING

PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av gran eller furu (softwood). Kortsider og langsider har som oftest rett kant, men kan i spesielle tilfeller ha not og fjær. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof).

Densiteten på platene er ca. 550 kg/m³. Platene har en upusset overflate i kvalitet C/D. Denne type kryssfiner har en rekke bruksområder, og brukes ofte der det ikke stilles noen krav til kvalitet på overflaten. Herunder kan det nevnes emballasje, avskjerming, avstivning, bakplater bak gips o.a. Platene regnes som ubehandlet, og må behandles på overflate og kanter ved fast bruk utendørs.

EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med bruk av beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er store.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall og bør deponeres til mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE

Importør: Byggform AS
Org. nr: 952 415 603

Telefon: 31 28 92 70
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad