

Produktblad for taktile stål/aluminium gulvelement.

Linje: BP1011510,512, BP1011205,207/Knott: BP1011410,412-414,418-422,423-426,440-443

Produktene kan leveres i syrefast stål, rustfritt stål og aluminium.
(Se også eget dokument for messing, bronse og kobber.)

Syrefast stål (316L):

Dette er et meget godt stålprodukt med molybden. Elementene er ekstremt rustbestandig og fargestabil. Denne stål typen tåler også utendørs bruk uten å misfarges (om det ikke oppstår skader).

Elementene er meget slitesterke og holdbare. Brukes gjerne i inngangspartier og der det er stor gangtrafikk ol.

Stålets rustfrie egenskap er et resultat av at det er legert med krom. Når dette gjøres, oppstår det en usynlig, beskyttende hinne, som øker stålets motstandskraft mot korrosjon.

I syrefast stål er det i tillegg tilsatt molybden som er med på å øke stålets motstandskraft. Syrefast stål inneholder også mindre karbon enn alminnelig rustfritt stål. Dette gjør at stålet kan utsettes for større kjemiske påkjenninger.

Syrefast stål er ikke-magnetisk. Syrefast eller syrebestandig stål inneholder foruten jern og krom, en del nikkel og/eller mangan samt mindre mengder av andre metaller som molybden og titan.

Syrefast stål brukes i miljøer med stor kjemisk belastning som kystmiljø, industrimiljø eller annen kontakt med syrer.

Ved bruk i kystnære, saltholdige miljøer er syrefast A4 stål et krav.

Stålet består av krom (12–30 %) og nikkel (7–30 %) samt andre metaller, ofte molybden (2–3 %).

Syrefast stål 316L 1.4404 er meget god til bruk i atmosfæriske miljøer (også ute) og mot korroderende media. I relasjon til 304 stål er den mye mer motstandsdyktig. Motstandsdyktig mot rusflekker i vann med opp til 1000mg/L salter i rom temperatur. 316 stål er regnet som maritimt rustfritt stål, men det er ikke helt rustfritt mot direkte saltvann. I slike tilfeller kan rust oppstå med bruning på toppen. Dette spesielt på ubehandledde overflater. Derfor blir elementene behandlet spesielt etter produksjon for å få enda bedre motstandsdyktighet mot saltvann. Om vinteren må en ikke salte direkte på elementene.

Kjemisk sammensetting:

Karbon	0,03 max.
Manganese	2,00 max.
Phosphorus	0,045 max.
Sulfur	0,03 max.
Silikon	0,75 max.
Chromium	16.00 - 18.00
Nikkel	10.00 -14.00
Molybnedum	2.00 - 3.00
Nitrogen	0,10 max.
Jern	Balanse

Mekaniske egenskaper:

UTS ksi (mPA)	0,2% YS ksi (mPA)	Elongasjon % in 2"	Hardhet Rockwell
81 (558)	42 (290)	50	B79

Rustfritt stål (303/304):

Elementene er rustbestandig og fargestabilt, men salter kan påvirke overflaten. Denne stål typen tåler kraftig innebruk der det ikke blir fuktig. Kan brukes på overflater som ikke avgir salter.

Elementene er meget slitesterke og holdbare. Brukes gjerne i sterkt trafikkerte områder der det ikke kan komme i kontakt med salter/fuktighet.

Ekvivalentné normy Comparable standards	EN	W.N.	AISI	pôvodná STN
	X8CrNiS18-9	1.4305	303	17 243
Chemické zloženie Chemical analysis				
C	Mn	Si	Cr	Ni
≤10	≤2.00	≤1.00	17.00÷19.00	8.00÷10.00
N	S	Iné / Others		
≤11	.15÷.35	P≤.045		
Spracovanie za teplá a teploty tepelného spracovania				
Hot work and heat treatment temperatures	1200÷900	1000÷1100	voda (vzduch) / water (air)	

Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature

Podmienka Condition	Ø mm.	Rp0,2 min. N/mm ²	Rp1,0 min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A min. % Long. Tras.	KV min. J Long. Tras.	Max tvrdosť podľa Brinella HB hardness max	Odolnosť proti medzikrystálovej korózii Resistance to intercrystalline corrosion
Rozpušťacie žíhanie Solution Annealed	≤160	190	225	500÷750	35		230	V stave po dodani In as-supply condition No

Fyzikálne vlastnosti / Physical properties

Hustota Density kg/dm ³	Modul pružnosti Modulus of elasticity					Tepelná roztažnosť medzi 20 °C a Thermal expansion between 20 °C and					Tep.vodivosť pri.../ Thermal cond. at 20 °C	Merné teplo a 20 °C	Merný odpor Resistivity Ωxmm ²	
	20°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	10 ⁶ x K ⁻¹		
7,9	200	194	186	179	172	165	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	15	500	0,73

Ekvivalentné normy Comparable standards	EN	W.N.	AISI	pôvodná STN
	X5CrNi18-10	1.4301	304	17 240

Chemické zloženie Chemical analysis	C	Mn	Si	Cr	Ni	N	Iné / Others
	≤07	≤2.00	≤1.00	17.00÷19.50	8.00÷10.50	≤11	S≤030 / P≤.045

Spracovanie za teplá a teploty tepelného spracovania	Kovanie °C Forging °C	Rozpušťacie žíhanie °C Solution-Annealing °C	Scitlivenie °C Sensitization °C
Hot work and heat treatment temperatures	1200÷900	1000÷1100	700 x 15' vzduch / air

Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature

Podmienka Condition	Ø mm.	Rp0,2 min. N/mm ²	Rp1,0 min. N/mm ²	Rm N/mm ²	A min. % Long. Tras.	KV min. J Long. Tras.	Max tvrdosť podľa Brinella HB hardness max	Odolnosť proti medzikrystálovej korózii Resistance to intercrystalline corrosion
Rozpušťacie žíhanie Solution Annealed	160	190	225	500÷700	45	100	215	V stave po dodani In as-supply condition Si

Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature

Rozpušťacie žíhanie Solution Annealed	Teplosa										Tep.vodivosť pri.../ Thermal cond. at 20 °C	Merné teplo a 20 °C	Merný odpor Resistivity Ωxmm ²
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550			
	Rp0,2 min. N/mm ²	155	140	127	118	110	104	96	95	92			
	Rp1,0 min. N/mm ²	190	170	155	145	135	129	125	122	120			

Fyzikálne vlastnosti / Physical properties

Hustota Density kg/dm ³	Modul pružnosti Modulus of elasticity					Tepelná roztažnosť medzi 20 °C a Thermal expansion between 20 °C and					Tep.vodivosť pri.../ Thermal cond. at 20 °C	Merné teplo a 20 °C	Merný odpor Resistivity Ωxmm ²	
	20°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	100°C	200°C	300°C	400°C	500°C	10 ⁶ x K ⁻¹		
7,9	200	194	186	179	172	165	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	15	500	0,73

Aluminium:

Dette er et medium sterkt aluminiumsprodukt. Type EN AW6082 er varmebehandlet. Meget god korrosjons beskyttelse og lett å forme i kald tilstand. Denne typen kan ligge i middels trafikkerte områder ubehandlet eller børstet. Eloksert i områder der trafikken er medium til lav avhengig av, eloksert farge, om overflaten har et ilet eller et spesielt mønster som beskytter elokseringen. Elementet tåler overflater som inneholder salter slik som betong ol.

Chemical composition


Chemical element	Content %
Mangene (Mn)	0.40 – 1.00
Iron (Fe)	0.0 – 0.50
Magnesium (Mg)	0.60. – 1.20
Silicon (Si)	0.70 – 1.30
Copper (Cu)	0.0 - 0.10
Chromium (Cr)	0.0 – 0.25
Zinc (Zn)	0.0 – 0.20
Titanium (Ti)	0.0 - 0.10
Other (Each)	0.0 – 0.05
Others (Total)	0.0 – 0.15

Mechanical properties

Proof Stress	290 Typical MPa
Tensile Strength	340 Typical MPa
Elongation A	8 %
Elongation A _{50 mm}	6 %

Innfesting:


Alle elementene kan leveres med/uten pinner, tape og skruehull.



Ved bruk av kun lim eller tape lim anbefaler vi størst mulig diameter for best mulig heft (fare elementer).

Produkter med pinne kan leveres med forskjellig lengde på pinnene (sveiset på). Som fare element også som helstøpt pinne.

Ved bruk av skruer levers ikke disse med. Ca 5 mm diameter på hull. Kun fra 3 mm tykkelse.



Generelt om mulige overflate behandlinger:

Polert, børstet overflate, sandblåst (matt)/alle metaller, brent (brunsvart/anbefales ikke på glatte overflater)/stål, PVD belegg/stål - anbefales ikke på glatt overflater, eloksert/aluminium.

Taktile lede/oppmerksomhetselement

Polert/børstet overflate uten mønster/ BP1011205 (PH):

Mønsteret er sklitestet til R9 etter DIN 51130. Etter norske krav kan denne overflaten ikke legges i forbindelse med trappeløp eller i våtsoner, men andre steder innendørs der fuktighet ikke oppstår. Hvis elementene med denne overflaten vaskes må området avsperres til det er tørt.

Utformet etter ISO23599 med avrundede eller rette hjørner. Maks lengde ca 60 cm.

Mål i mm - Bredde x lengde x høyde = Mål i mm - Bredde x Lengde x Høyde = $35 - 20 \times 280 \times 4 - 5, 35 - 20 \times 280 \times 3.5, 35 - 20 \times 280 \times 3$ mm.

(Minimumsbredde og høyde tillatt er 20 x 2 mm (innendørs) og 20 x 4 mm (utendørs).

NB! Dette påvirker krav til leggetetheten på elementene.)



Vi anbefaler sandblåst eller overflate.

Diamantmønstret overflate/ BP1011205 (PD1-4):

Overflaten er skjært for å kreere et diamantformet overflatemønster på 0,75 mm dybde. Det er fire forskjellige mønster tilgjengelig (se under).

Overflate behandling: børstet eller sandblåst (anbefaler sandblåst). Sklitestet til mellom R10 -R13. Gode vanndrenende egenskaper. Kan legges i forbindelse med trapper og i våtsoner. PD3 - 4 mønsteret er vaskevennlig.

Utformet etter ISO23599 med avrundede eller rette hjørner. Maks lengde ca 60 cm.

Mål i mm - Bredde x lengde x høyde = Mål i mm - Bredde x Lengde x Høyde = $35 - 20 \times 280 \times 4 - 5, 35 - 20 \times 280 \times 3.5, 35 - 20 \times 280 \times 3$ mm.

(Minimumsbredde og høyde tillatt er 20 x 2 mm (innendørs) og 20 x 4 mm (utendørs).

NB! Dette påvirker krav til leggetetheten på elementer



Med brent overflate/rustikk (over)! Her sitter fargen vesentlig bedre enn tradisjonell lakking og overflaten blir sklihemmende. Fargen er noe ujevn. Man kan justere fargen ut fra ønsker fra blåsvart, mørk brun til lys gråbrun. Noe endring av farge må påregnes over tid avhengig av påvirkning (lysner). PVD behandling er også en mulighet som ikke påvirker elementets egenskaper for å sette farge på dem. Begge er egnet på diamant overflater.

Langsgående linje mønster/ BP1011205: P1 og P2

Overflaten er smidd med langsgående linjer med overflatemønster på 0,75 mm dybde. Overflate behandling: matt eller sandblåst (anbefaler sandblåst). Sklitestet til R9 etter DIN51130. Detter mønsteret kan brukes innendørs. Mønsteret er mer sklihemmende på tvers av mønsteret enn langsmed. Ved gangtrafikk på tvers oppnår elementene en sklihemmende egenskap på R10 og de kan til nød brukes i trappeløp om det er tørt. Om området vaskes må området avsperres til det er tørt. Sandblåsing øker den sklihemmende effekten.

Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede eller rette ender. Maks lengde ca 60 cm. Mål i mm - Bredde x Lengde x Høyde = 35 - 20 x 280 x 4 - 5, 35 - 20 x 280 x 3.5, 35 - 20 x 280 x 3 mm. Minimumsbredde og høyde tillatt etter ISO er 20 x 2 mm (innendørs). NB! Dette påvirker krav til leggetettheten på elementene.



Nedsunket overflate med sklihemmende tape/ BP1011510: PP

Nedsunket overflate med 0,7 mm tape ilegg. Det fargede ileygge er laget av en type tape type: Safety-GripTM eller Aqua-SafeTM. Det gir begrenset levetid med dette belegget men er et rimelig alternativ. Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede hjørner. Kan leveres med rett hjørne. Mål i mm, Bredde x Lengde x Høyde = 35 - 30 x 280 x 4 - 5 and 35 - 30 x 280 x 3.5, 35 - 30 x 280 x 3 mm. Minimumsbredde og høyde anbefalt i Norge på dette produktet er 30 mm (20 mm luminanskontrast område). Min 2 mm høyde innendørs og 4 mm utendørs. Produktet anbefales kun brukt innendørs. Safety-GripTM har en sklihemmende egenskap på R13 (vær oppmerksom på at denne type element kan skape utfordring ved rengjøring av flatene der de ligger)



Leveres i svart, grå, hvit, mørk rød, gul.

Ilegg av sklihemmende Desmopan*/ BP1011510: TPU

Overflate med ilettslipp med ilettslipp av Desmopan på 1,2 mm.


Det fargede ilettslipp er laget av Desmopan et polyuretan som tåler mer enn -25 kuldegrader og med dokumentert sklihemmende overflate. Ilegg avgir ingen avgasser og er brannhemmende. Overflaten består av små nupper for å gi gode sklihemmende egenskaper også opp mot vann.

Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede og rette ender.

Mål i mm, Bredde x Lengde x Høyde = 35 - 30 x 280 x 4 - 5 and 35 - 30 x 280 x 3.5, 35 - 30 x 280 x 3 mm. Minimumsbredde og høyde anbefalt i Norge på dette produktet er 30 mm (20 mm luminanskontrast område). Min 2 mm høyde innendørs og 4 mm utendørs.

Produktet anbefales brukt innendørs og utendørs. Desmopan ilettslipp har en dokumentert sklihemmende egenskap på R10 etter DIN51130. Elementene kan også leveres med mønster av langsgående stripel. Spesialfarger mulig. Std. farger se under.

Svart, mørk grå, mørk rød, blå, grå, beige, gul, lys grå og hvit.



Ilegg med Forbo sklihemmende gulvbelegg på 2 mm/BP1011510: PVC

(Andre 2 mm ilettslipp på forespørsel):

Overflate med ilettslipp av Forbo Sure/Safestep gulvbelegg på 2mm og 0,6 mm slitesjikt.

Det fargede ilettslipp er dokumentert sklihemmende og kan leveres med mange forskjellige egenskaper (se Forbo sine hjemmesider).

Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede eller rette ender.

Mål i mm, Bredde x Lengde x Høyde = 35 - 30 x 280 x 4 - 5 and 35 - 30 x 280 x 3.5 mm.

Minimumsbredde og høyde anbefalt i Norge på dette produktet er 30 mm (20 mm luminanskontrast område). Min 2 mm høyde innendørs og 4 mm utendørs.

Produktet anbefales brukt innendørs. Gulvbelegget har en dokumentert sklihemmende egenskap på mellom R9 og R12 etter DIN51130. I Norge må vi minimum benytte R10 i forbindelse med trappeløp.

Andre steder innendørs R9 så fremt det ikke er snakk om en mulig våtsone. Mer på Forbo sine

hjemmesider: <https://www.forbo.com/flooring/no-no/produser/sklihemmende-prosjektviny/sklihemmende-vinylbelegg/bivaxh#teaser> (alle 2 mm tykke ilettslipp R10 + ved trapp))



Taktile fare elementer

Polert/børstet overflate uten mønster/BP1011423 -26 KH, KHV, UKH

Taktilt fare gulvelement med 45 graders kant etter ISO23599.

Sandblåst eller polert/børstet overflate matt eller blank.

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3, 35 – 25 x 1,5 mm.


KHR (avrundet)



Sklitestet til R10 etter DIN51130. NB! Diameteren påvirker leggetetthet.

Dog anbefaler vi den ikke i forbindelse med trappeløp eller i våtsoner

UKH (Flat topp/avrundet kant)



Sirkulære ringer på toppen/BP1011423 -26 K1

Taktilt fare gulvelement laget av rustfritt syrefast (316L) stål med 45 graders kant etter ISO23599.

Overflate på toppen med sirkulære ringer på 0,75 mm dybde.

Sandblåst eller polert/børstet overflate matt eller blank.

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3, 35 – 25 x 1,5 mm.

Sklitestet til R10 etter DIN51130. NB! Diameteren påvirker leggetetthet.



Sirkulære ringer på hele overflaten/BP1011423 -26 K2, K1R

Taktilt fare gulvelement med 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede hjørner.

Overflate med sirkulære ringer på 0,75 mm dybde.

Sandblåst eller polert/børstet overflate matt eller blank.

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3, 35 – 25 x 1,5 mm.



Sklitestet til R10 etter DIN51130. NB! Diameteren påvirker leggetetthet.




K1R
(avrundet topp)



KDR
(avrundet topp)



KD/KD3
(rett kant/flat
topp)



UKD/UKD3
(avrundet kant/flat topp)



UK4
(avrundet kant/flat
topp)



Diamant kuttet sklihemmende overflate/BP1011423 -26 KDR, KD1,

KD3, UKD1, UKD3, UK4

Taktilt fare gulvelement laget av rustfritt syrefast (316L) stål med 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede hjørner.

Overflate med diamantmønster på 0,75 mm dybde.

Sandblåst eller polert/børstet overflate.

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3, 35 – 25 x 1,5 (Ikke PD1-2).

Sklitestet til R11 -R13 etter DIN51130. Kan brukes over alt.

PD3 mønsteret er vaskevennlig. NB! Diameteren påvirker leggetetthet.

Ilegg med sklihemmende tape/BP1011410 - 414

Taktilt fare gulvelement med 45 graders kant etter ISO23599.

Nedsunket ilet på 0,7 mm. Ilegg er laget av tape type

Safety-Grip™ (R13) eller Aqua-Safe™ (R10).

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3 mm.

Vær oppmerksom på at det kan by på utfordringer
å vaske Safety-Grip™ ilet. Kun til innendørs bruk.



Ilegg av 1,2 mm sklihemmende Desmopan*/BP1011410 - 414

Taktilt fare gulvelement laget med 45 graders kant etter ISO23599.

Ilegg av Desmopan et polyuretan på 1,2 mm som er skli og
brannhemmende. Ilegg tåler mer enn -25 kuldegrader og avgir
ekstremt små mengder avgasser. Desmopan ilette er sklitestet
til R11 etter DIN51130.

Mål i mm - diameter x høyde = Mål i mm, diameter x høyde
= 35 - 25 x 4- 5, 35 - 25 x 3,5, 35 - 25 x 3 mm.

Overflaten består av små nupper for å gi gode sklihemmende
egenskaper i forhold til vann. Spesialfarger mulig. Std. farger:
Svart, mørk grå, mørk rød, blå, grå, beige, gul, lys grå og hvit.
Kan brukes både inne og ute.



Ilegg av 2 mm sklihemmende gulvbelegg fra Forbo/BP1011410-414

Taktilt fare gulvelement laget med 45 graders kant etter ISO23599.

Overflate med ilet av Forbo Surestep eller Safestep gulvbelegg på 2mm
og 0,6 mm slitesjikt. Det fargeide ilette er dokumentert sklihemmende og
kan leveres med mange forskjellige egenskaper (se link lengre ned).

Mål i mm, diameter x høyde = 35 - 25 x 4 - 5, 35 - 25 x 3.5 mm.

Produktet anbefales brukt innendørs.

Gulvbelegget har en dokumentert sklihemmende egenskap
på mellom R9 og R12 etter DIN51130.

I Norge må vi minimum benytte R10 i trappeløp og våtsoner.
Kun til innendørs bruk.



Alle elementer tilfredsstiller den internasjonale ISO23599 std for taktile gulv elementer. Alle
elementer er sklitestet og leverer mellom R9- R12 etter DIN 51130 std. Kun R10 og høyere er lovlig i
Norge etter dagens forskrifter i trappeløp og våtsoner etter TEK 17 og NS.

Friksjonsdata:

Rene metall elementer:

R 13	Floor covering: tactile warning studs Floor covering: tactile guiding strips	AISI/KD AISI/PD1
R11	Floor covering: tactile warning studs	AISI/KD3
R10	Floor covering: tactile warning studs Floor covering: tactile warning studs Floor covering: tactile guiding strips	AISI/KH AISI/K1 AISI/PD3
R9	Floor covering: tactile guiding strips Floor covering: tactile guiding strips	AISI/P1 AISI/PH



Desmopan ilegg:

Flooring designation	Critical angle of slip classification slope
VZ 030150572 (TPU tactile warning plates)	23,3° R11
VZ 030150573 (TPU tactile warning studs)	21,3° R11
VZ 030150574 (TPU tactile guiding strips)	14,7° R10
VZ 030150575 (TPU tactile guiding plates)	17,5° R10



Friksjon fare elementer om montert etter ISO std: R11 etter DIN 51130

Friksjon lede elementer om montert etter ISO std: R10 etter DIN 51130

Desmopan er et polyuretan uten eftalater produsert av Bayer (Desmopan 3055DU).

Materialet er dokumentert brannhemmende (brukes mye i bilindustrien).

Aqua Safe og Safety Grip tape std friksjonsdata:

Dry Surface Test Results 106 4S (R13 etter DIN std), Wet Surface Test Results 31 4S (R10 etter DIN std).

Dry Surface Test Result 102 TRL (R13 etter DIN std), Wet Surface Test Results 71 TRL (R13 etter DIN std)

Forbo Sure og Safestep:

Se separate produktark på deres hjemmesider: <https://www.forbo.com/flooring/no-no/produkter/sklihemmende-prosjektviny/sklihemmende-vinylbelegg/bivaxh#teaser>

Std Desmopan farger:

Standard farger	RAL farger
	RAL 9004 – Svart - LRV 6
	RAL 7015 – Mørk grå - LRV 9
	RAL 7004 – Grå - LRV 33
	RAL 7035 – Lys grå - LRV 57
	RAL 3001 – Mørk rød - LRV 8
	RAL 1003 – Orange - LRV 48
	RAL 1018 – Gul - LRV 63
	RAL 9003 – Hvit - LRV 83
	RAL 8019 – Gråbrun – LRV 9
	RAL 1014 – Lys beige – LRV 60

Aqua Safe og Safety Grip farger:



LRV: Svart=6% Hvit=90% Grå=12% Beige=42%



LRV: Gul=36% Rød=18% Grå=29% Hvit=72% Svart=6%

De aller fleste farger (Desmopan) kan lages på bestilling mot et pristillegg. Vær oppmerksom på lengre leveringstid på spesialbestillinger.

- Lysrefleksjonsverdi for stål på mellom 30 (matt) - 35 (blank) LRV.
- Lysrefleksjonsverdi for børstet aluminium på mellom 30 - 40 LRV Lysrefleksjonsverdi for brent stål på mellom 7-20 LRV avhengig av brenning (avhengig av legering og overflate behandling). Lysner noe over tid avhengig av slitasje og overflate mønster.